

EKOPRIM



PEINTURE D'IMPRESSION ACRYLIQUE A FORT POUVOIR D'ADHERENCE INTERIEUR/EXTERIEUR

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Fort pouvoir d'adhérence sur tous supports - pénétrante
- Sous couche très opacifiante
- Sans odeur
- Séchage rapide ; mise à disposition rapide des locaux traités
- Prête à l'emploi
- Film microporeux

DOMAINE D'UTILISATION

EKOPRIM est une peinture d'impression universelle en phase aqueuse d'usage intérieur ou extérieur. Elle s'applique sur tout support du bâtiment neuf ou de rénovation.

EKOPRIM s'applique sur des supports tels que menuiseries, maçonneries ainsi que sur PVC (gouttières) et polystyrène.

EKOPRIM apporte une meilleure adhérence et isolation sur tous supports poreux.

EKOPRIM peut être également utilisée sur supports légèrement humides superficiellement.

Sur supports poreux appliquer au préalable la sous couche EKOPRIM.

Sur métaux ferreux, application obligatoire d'un primaire antirouille type FEROX.

S'applique également sur menuiseries intérieures et extérieures, sur PVC.

Pour tout autre support : demander conseil aux Peintures Cimentol sur info@cimentol.com

MODE OPERATOIRE

EKOPRIM est prête à l'emploi.

1. Préparation du fond

Le support doit être propre, sain, sec et solide, non exposé à des remontées d'humidité. Déplir les peintures par lessivage alcalin, rincer et laisser sécher.

2. Utilisation d' EKOPRIM

Bien que prête à l'emploi pour une application brosse, rouleau, une dilution de 5 à 10% d'eau peut s'avérer souhaitable sur supports poreux en première couche.

Pour une application au pistolet airless, diluer à environ 5% à 10% d'eau.

Laisser sécher à cœur avant de recouvrir d'une peinture de finition.

DONNEES TECHNIQUES

- Aspect Mat
- Couleur blanc opacifiant
- Composant principal copolymère acrylique

- Conditionnement 0,5 L – 2,5 L – 15 L
- Consommation 12 à 14 m²/L
- Densité 1,35
- Destination intérieur / extérieur

- Temps de séchage hors poussière : 30 minutes
sec : 1 heure
recouvrable : 3 à 4 heures

- Température ambiante de travail 10°C à 35°C
- Dilution eau
- Stockage craint le gel
- Matériel d'application rouleau, brosse, pistolet airless
- Nettoyage du matériel eau
- Classification AFNOR famille I classe 7 B 2
- Fiche de données sécurité disponible par fax ou Internet à www.cimentol.com

PRECAUTIONS

Sécurité/hygiène : non inflammable ; conserver hors de la portée des enfants.

Se conformer aux instructions des étiquettes et fiches de sécurité. Réserver à l'usage professionnel uniquement

OBSERVATIONS

La norme NF P 74 – 201 et 2, réf. DTU 59.1 «travaux de peinture» définit les règles professionnelles de préparation des supports.

Il appartient à l'applicateur de veiller au respect de ces règles, car il engage sa responsabilité.