



NEXOSOIE

PEINTURE DE FINITION GLYCEROPHTALIQUE SATINEE LEGEREMENT POCHÉ INTERIEUR

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Grande blancheur
- Garnissant, masque les défauts
- Fort pouvoir opacifiant
- Temps de reprise important
- Thixotrope : facile à appliquer
- Excellent rendement
- Lessivable

DOMAINE D'UTILISATION

NEXOSOIE s'applique à l'intérieur pour tous travaux neufs ou d'entretien. NEXOSOIE permet entre autre un recouvrement facile et rapide des murs et plafonds au rouleau ou à l'airless assurant une finition de très bonne qualité de faible brillance

Cette peinture s'emploie sur tous supports vieux ou neufs convenablement préparés tels que : enduits à l'eau ou gras, plâtres, briques, ciments, maçonneries, parpaing, bois, fer (après primaire antirouille type FEROX)

Pour tout autre support : demander conseil auprès de votre revendeur ou aux Peintures Cimentol à info@cimentol.com

MODE OPERATOIRE

NEXOSOIE est une peinture glycérophtalique thixotrope prête à l'emploi.

1. Préparation du fond

En cas de besoin préparer les fonds selon les règles de l'art. S'il y a lieu d'appliquer une impression, employer notre NEXOFOND. Sur supports farinant appliquer notre fixateur FIXANOL Liquide.

2. Utilisation de NEXOSOIE

Bien mélanger avant l'emploi de façon à parfaitement homogénéiser le produit.
Toujours peindre grassement.

3. Recommandations d'utilisation

- Si dilution, uniquement en 1^{ère} couche
- Sur supports farinant appliquer notre fixateur FIXANOL Liquide.

FONDS A PEINDRE	PREPARATION DU FOND	IMPRESSION	FINITION	ENTRETIEN/PROTECTION
Plâtre et dérivés secs Bétons et dérivés neufs	Egrenage Dépoussiérage	Une couche d'impression NEXOFOND (Glycérophtalique) (si forte nécessité)	Deux couches de NEXOSOIE	Une couche d' EKOGLASS satin (si besoin)
Bois et dérivés neufs	Ponçage Décapage Dépoussiérage	Une couche d'impression NEXOFOND (Glycérophtalique) (si forte nécessité)	Deux couches de NEXOSOIE	Une couche d' EKOGLASS satin (si besoin)
Anciennes peintures bon état	Lessivage Ponçage si nécessaire		Deux couches de NEXOSOIE	Une couche d' EKOGLASS satin (si besoin)
Anciennes peintures mauvaises état	Décapage, si besoin Dépoussiérage	Une couche d'impression NEXOFOND (Glycérophtalique) (si forte nécessité)		Une couche d' EKOGLASS satin (si besoin)
Métaux ferreux	Elimination et passivation de la rouille	Une couche FEROX OU NEXOLUTION	Deux couches de NEXOSOIE	Une couche d' EKOGLASS satin

DONNEES TECHNIQUES

- Couleur blanche
- Composant principal Résine glycérophtalique thixotrope
- Aspect Satin légèrement pommelé
- Conditionnement 15 L – 3 L
- Consommation/rendement 10 à 14 m²/L
- Densité à 20°C 1,56
- Destination Intérieur
- Temps de séchage hors poussière : 2 heures
Sec : 4 à 6 heures
Recouvrable 24 heures
- Température ambiante de travail T° > 6°C
- Dilution ajouter éventuellement 2 à 4 % de white-spirit
- Stockage Tenir à l'abri des fortes chaleurs et du gel
- Matériel d'application brosse, rouleau, pistolet, ou pistolet Airless
- Nettoyage du matériel white-spirit
- Classification AFNOR famille I classe 4A
- Fiche de données sécurité disponible par fax ou Internet à www.cimentol.com

PRECAUTIONS

Sécurité/hygiène : inflammable ; conserver hors de la portée des enfants.

Se conformer aux instructions des étiquettes et fiches de sécurité. Produit réservé à l'usage professionnel

OBSERVATIONS

La norme réf. DTU 59.1 «travaux de peinture» définit les règles professionnelles de préparation des supports.