

DECAPSOL

SOLUTION DECAPANTE POUR PEINTURES ET VITRIFICATEURS DE SOL

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Décape toutes les peintures de sol et vitrificateurs
- Action rapide
- N'altère et ne modifie pas le support

DOMAINE D'UTILISATION

DECAPSOL est un décapant spécialement conçu pour décaper les peintures et vitrificateurs de sol. Ce produit est particulièrement efficace dans le cas de décapage difficilement accessible avec une ponceuse, grenailage ou raboteuse ou les petites surfaces. L'action du produit est rapide.

DECAPSOL est particulièrement efficace pour les revêtements époxy, vitrificateur, vinylique, cellulosique, glycérophthalique, polyuréthane, synthétique, enduit gras, peinture cuite au four à 120°C.

Pour d'autres domaines d'application, demander conseil aux Peintures Cimentol sur infosol@cimentol.com

MODE OPERATOIRE

1. Préparation et application du produit

- Ouvrir prudemment l'emballage avec un tournevis en couvrant d'un chiffon.
- Appliquer grassement DECAPSOL avec un pinceau souple, du bas vers le haut.
- Laisser agir de 5 à 30 minutes jusqu'à ramollissement complet de la peinture.

2. Elimination du produit

- Enlever à l'aide d'une spatule les couches de peintures détrempées.
- Sur les peintures très épaisses ou très anciennes, il peut être nécessaire de renouveler l'opération.
- Rincer au white spirit (ou à l'eau additionnée d'un détergent liquide), puis laisser sécher.

DONNEES TECHNIQUES

- Aspect épais
- Couleur violet
- Composant principal solvant mixte
- Conditionnement 5 L – 20 L
- Consommation 200 à 600 g/m²
- Densité 1,20
- Destination intérieur / extérieur
- Temps d'agissement 15 minutes.
- Température ambiante de travail mini > 5 °C
Max < 35° C
- Dilution prêt à l'emploi
- Matériel d'application pinceau souple
- Nettoyage du matériel white spirit
- Stockage lieu sec ; tenir à l'abri de la chaleur
- Classification AFNOR famille 1 classe 6B
- Fiche de données sécurité disponible par fax ou Internet à www.cimentol.com

PRECAUTIONS

- Sécurité/hygiène : conserver hors de la portée des enfants, ne pas absorber. En cas de contact avec la peau et les yeux, rincer immédiatement à l'eau pendant 15 minutes.
- Les opérateurs devront porter des gants anti-acide, des lunettes et masque pour d'informations
- Se conformer aux instructions des étiquettes et fiches de sécurité
- Il est indispensable de travailler avec les portes et les fenêtres grandes ouvertes.
- Réserver à l'usage professionnel

OBSERVATIONS

L'application de ce type de peintures de sol répond au DTU 59.3. Il appartient à l'applicateur de veiller au respect de ces règles, car il engage sa responsabilité.