

SMATCH

PEINTURE TENNIS ACRYLIQUE PHASE AQUEUSE

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Grande résistance à l'abrasion
- Excellente adhérence sur tous supports sains en intérieur/extérieur
- Séchage rapide, recouvrable après 90 minutes
- Mono composant prêt à l'emploi
- Antiglissance
- Sans odeur, diluable à l'eau
- Carte couleur (vert, rouge, bleu, blanc)

DOMAINE D'UTILISATION

SMATCH est une peinture acrylique destiné à la construction ou rénovation de courts de tennis. **SMATCH** renferme des agents anticryptogamiques pour empêcher la prolifération des mousses, moisissures et champignons.

SMATCH a été spécialement mis au point pour les courts de tennis auxquels il apporte couleur, longévité, antiglissance et facilité de mise en œuvre ; **SMATCH** s'applique parfaitement sur béton, ciment, enrobés bitumineux, bois, résine.

Pour d'autres domaines d'application, demander conseil aux **Peintures Cimentol** sur info@cimentol.fr

MODE OPERATOIRE

1. Préparation du fond

Appliquer sur supports propres, secs, sains et cohérents ; Laver à haute pression si besoin et laisser sécher.

Sur fonds neufs : sur ciment, attendre 28 jours. Neutraliser l'alcalinité du ciment avec une solution de NEPSOL dilué à 10% dans l'eau. Rincer à grande eau. Laisser sécher quelques jours avant mise en peinture

Sur fonds anciens sains : effectuer un nettoyage et démoussage sérieux avec NEPSOL. Rincer abondamment à l'eau. Laisser sécher quelques jours.

2. Préparation du **SMATCH**

SMATCH est prêt à l'emploi.

En cas de porosité du support ou d'impression, ajouter 5 % d'eau dans la première couche, la seconde couche sera employée pure.

3. Application

Intervalle entre chaque couche deux heures environ. Application à la brosse, rouleau ou pistolet airless

(dilué à 5% d'eau).

Peut-être appliqué sur un support légèrement humide.

4. Recommandations d'utilisation

- Respecter les données techniques ci-dessous de ventilation, température, hygrométrie.
- Environ 350 Kg sont nécessaires pour un court de tennis sur ciment fermé.

DONNEES TECHNIQUES

- Aspect mat velouté non glissant
- Couleur vert tennis, rouge tennis, bleu tennis, blanc
- Composant principal polyuréthane phase aqueuse, monocomposant
- Conditionnement 5kg en blanc – 20 kg
- Consommation 300 à 350 kg pour un court en ciment fermé. 1 kg pour 5 m²
Pour les Quick, la consommation peut être multiplié par 3.
- Densité 1.43 (+/- 0,05)
- Destination intérieur – extérieur
- Temps de séchage hors poussières : 30 minutes
sec : 3 heures
recouvrable : 2 heures
circulable léger : 24 heures
jouable : 48-72 heures
- Température ambiante de travail mini > 5 °C (si inférieur pas de séchage)
maxi < 35°C
humidité relative < 80°C
- Température du support t° > à 3°C du point de rosée
- Dilution 5 % d'eau
- Matériel d'application brosse, rouleau ou pistolet
- Nettoyage du matériel eau
- Stockage lieu sec ; tenir à l'abri du gel
- PV alimentaire en cours d'homologation
- Classification AFNOR famille 1 classe 7a2
- Fiche de données sécurité disponible par fax ou Internet à www.cimentol.fr

PRECAUTIONS

- Sécurité / hygiène : conserver hors de la portée des enfants, éviter un contact prolongé avec la peau, se laver fréquemment les mains, ne pas absorber. Produit réservé à l'usage professionnel
- Se conformer aux instructions des étiquettes et fiches de sécurité

OBSERVATIONS

L'application de ce type de peintures de sol répond au DTU 59.3. Il appartient à l'applicateur de veiller au respect de ces règles, car il engage sa responsabilité.