

# MONOPARKET

## VITRIFICATEUR POLYURETHANE PHASE SOLVANT – PROTECTION ET DECORATION PARQUETS

### CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Résistant aux chocs et à l'abrasion
- Protection des films de peintures de sol, des parquets, bétons bruts
- Séchage rapide 3 heures
- Facilite l'entretien des sols
- Aspect brillant ou satiné ou mat suivant désignation
- Tous supports parquets

### DOMAINE D'UTILISATION

Le **MONOPARKET** est un vernis polyuréthane monocomposant en phase solvant. Bien ventiler les locaux.

Il s'applique sur parquet en bois neuf, raboté ou reconstitué. Il peut également être appliqué sur lambris, sur tomettes ou sur peintures de sol ; Il s'applique en finition béton brut.

Pour d'autres domaines d'application, demander conseil aux Peintures Cimentol à [infosol@cimentol.com](mailto:infosol@cimentol.com)

### MODE OPERATOIRE

#### 1. Préparation du fond

Les supports doivent être dégraissés, propres et dépoussiérés. Les vieux fonds doivent être soumis à un ponçage obligatoire suivi d'un dépoussiérage.

#### 2. Application

S'applique à la brosse ou au rouleau. Le temps entre deux couches est d'environ 6 heures .

#### 3. Recommandations et de préparation d'utilisation Impératives

- Vérifier la tenue du fond et réaliser les opérations de préparation en conformité avec le tableau du dossier SYSTEME SOL
- Appliquer dans des locaux très ventilés
- Respecter les données techniques, ci-après, de ventilation, température et d'hygrométrie.

## DONNEES TECHNIQUES

- Aspect brillant, satin, mat
- Couleur incolore
- Composant principal résine polyuréthane
  
- Conditionnement 1L – 3 L
- Consommation 10 à 12 m<sup>2</sup>/L (par couche)
- Densité 1,05
- Destination intérieur
- Temps de séchage hors poussière : 1 à 2 heures  
recouvrable : 6 heures  
mise en service : 24 heures
  
- Température ambiante de travail mini > 8°C  
maxi < 30°C  
humidité relative < 80°C
  
- Dilution prêt à l'emploi
- Stockage tenir à l'abri du gel dans emballages bien fermés ; ne pas stocker prêt de source de chaleur
  
- Matériel d'application brosse ou rouleau (mouton ras)
- Nettoyage du matériel white spirit
- Stockage tenir à l'abri du gel dans emballages bien fermés
- Classification AFNOR famille 1 classe 6A
- Fiche de données sécurité disponible par fax ou Internet à [www.cimentol.com](http://www.cimentol.com)

## PRECAUTIONS

- Sécurité/hygiène : solvant, inflammable ; conserver hors de la portée des enfants, éviter un contact prolongé avec la peau, se laver fréquemment les mains, ne pas absorber. Ne pas fumer durant l'application ; Usage professionnel uniquement
- Se conformer aux instructions des étiquettes et fiches de sécurité

## OBSERVATIONS

L'application de ce type de peintures de sol répond au DTU 59.3. Il appartient à l'applicateur de veiller au respect de ces règles, car il engage sa responsabilité.