

POLYPARKET

VITRIFICATEUR POLYURETHANE BI-COMPOSANT PHASE SOLVANT – PROTECTION ET DECORATION PARQUETS

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Grande souplesse
- Très résistant à l'abrasion, à l'eau et aux détergents ménagers chimiques usuels
- Aspect brillant ou satiné suivant désignation
- Tous supports parquets

DOMAINE D'UTILISATION

Le POLYPARKET est un vernis polyuréthane bi-composant en phase solvant. Bien ventiler les locaux.

Il s'applique sur parquet en bois neuf, raboté ou reconstitué. Il peut également être appliqué sur lambris ou sur tomettes.

Pour d'autres domaines d'application, demander conseil aux Peintures Cimentol à infosol@cimentol.com

MODE OPERATOIRE

1. Préparation du fond

Les supports doivent être dégraissés, propres et dépoussiérés. Les vieux fonds doivent être soumis à un ponçage obligatoire suivi d'un dépoussiérage.

2. Préparation du POLYPARKET

Mélanger soigneusement et intégralement les deux composants dans les proportions correspondant au contenu des emballages.

3. Application

S'applique à la brosse ou au rouleau. Le temps entre deux couches est d'environ 6 heures. Le mélange doit être utilisé dans les 5 HEURES qui suit la préparation.

4. Recommandations et de préparation d'utilisation Impérative

- Vérifier la tenue du fond et réaliser les opérations de préparation en conformité avec le tableau du dossier SYSTEME SOL
- Appliquer dans des locaux très ventilés
- Insérer la totalité du durcisseur dans la base.
- Respecter les données techniques, ci-après, de ventilation, température et d'hygrométrie.

DONNEES TECHNIQUES

- Aspect brillant ou satin
- Couleur incolore
- Composant principal résine polyuréthane bi-composant

- Conditionnement 3 L
- Consommation 8 à 10 m²/L (par couche)
- Densité brillant base 1 durcisseur 1,10
satin base 1 durcisseur 1,10

- Destination intérieur
- Temps de séchage hors poussière : 1 à 2 heures
sec : 2 heures
dur : 8 heures
mise en service : 48 heures

- Température ambiante de travail mini > 8°C
maxi < 30°C
humidité relative < 80°C

- Dilution prêt à l'emploi
- Stockage tenir à l'abri du gel dans emballages bien fermés ; ne pas stocker prêt de source de chaleur

- Matériel d'application brosse ou rouleau (mouton ras)
- Nettoyage du matériel Nettoyant PU
- Stockage tenir à l'abri du gel dans emballages bien fermés
- Classification AFNOR famille 1 classe 6A
- Fiche de données sécurité disponible par fax ou Internet à www.cimentol.com

PRECAUTIONS

- Sécurité/hygiène : solvant, inflammable ; conserver hors de la portée des enfants, éviter un contact prolongé avec la peau, se laver fréquemment les mains, ne pas absorber. Ne pas fumer durant l'application. Réservé à l'usage professionnel
- Se conformer aux instructions des étiquettes et fiches de sécurité

OBSERVATIONS

L'application de ce type de peintures de sol répond au DTU 59.3. Il appartient à l'applicateur de veiller au respect de ces règles, car il engage sa responsabilité.