

NEXOTWEED PRIMAIRE 69



IMPRESSION ACRYLIQUE SPECIALE REVETEMENT PLASTIQUE EPAIS OU SEMI EPAIS

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Sous couche opacifiante et microporeuse
- Très grande pénétration du fond
- Surface rugueuse pour faciliter la pose et le maintien dans le temps de nos RPE
- Anti-coulure
- Principe actif fongicide-biocide

DOMAINE D'UTILISATION

NEXOTWEED PRIMAIRE 69 est peinture d'impression en phase aqueuse intérieur/extérieur spécialement mise au point comme sous-couche pour notre gamme de revêtements plastiques épais **NEXOTWEED** ou semi-épais type **CIMAX** (peinture structurable). **PRIMAIRE 69** contient une proportion adaptée de granulats fins qui donne un film rugueux et facilite l'application, augmente le maintien dans le temps et évite le nuancement des produits utilisés en finition.

NEXOTWEED PRIMAIRE 69 s'applique sur tous supports muraux verticaux intérieur ou extérieur, neufs ou de rénovation du type : ravalements de façades, cages d'escaliers, couloirs, réfectoires, etc.) sur des matériaux tels que bétons, maçonneries enduites, ciments et dérivés, plâtres intérieurs et dérivés, enduits de dégrossissage et de lissage.

Pour d'autres domaines d'application, demander conseil aux **Peintures Cimentol** sur info@cimentol.fr

MODE OPERATOIRE

1. Préparation du fond

S'applique sur tous supports muraux verticaux convenablement préparés et secs. Sur fonds douteux ou farinant, appliquer au préalable notre fixateur **FIXANOL** liquide fongicide et bactéricide.
Imprimer les ferrures d'antirouille, type **FEROX**

2. Préparation et Application du produit

Produit employé pur sans dilution et prêt à l'emploi. Mélanger le produit.
S'applique au rouleau, à la brosse et éventuellement au pistolet

3. Recommandations d'utilisation

Ne pas employer au-dessous de 5°C ou sous influence directe du soleil d'été.

DONNEES TECHNIQUES

- Aspect mat poché rugueux
- Composant principal copolymère acrylique, granulat fins
- Conditionnement 3 L – 15 L
- Consommation 8 à 12 m²/L environ
- Couleur blanc
- Densité 1.17
- Destination intérieur / extérieur
- Extrait sec en poids : 62.5 % environ
- Temps de séchage hors poussières : 30 minutes
Sec au toucher : 1 à 4 heures
Recouvrable : 24 heures
- Température d'application T°>5°C
- Dilution doit être employé pur
- Matériel d'application rouleau, brosse, pistolet airless
- Nettoyage du matériel à l'eau
- Stockage lieu sec ; tenir à l'abri du gel
- Classification AFNOR famille 1 classe 7B2
- Taux de COV < 1gr/L
- Fiche de données sécurité disponible par fax ou Internet à www.cimentol.fr

PRECAUTIONS

- Sécurité / hygiène : conserver hors de la portée des enfants, ne pas absorber. En cas de contact avec la peau et les yeux, rincer immédiatement à l'eau pendant 15 minutes.
- Conservation excellente dans l'emballage d'origine. Stockage à l'abri du gel et des fortes chaleurs. Après emploi, mettre un peu d'eau propre sur le reste de produit.
- Se conformer aux instructions des étiquettes et fiches de sécurité

OBSERVATIONS

L'application de ce type de peinture répond au DTU 59.3. Il appartient à l'applicateur de veiller au respect de ces règles, car il engage sa responsabilité.