

NEXOTWEED MULTICOLOR



REVETEMENT PLASTIQUE EPAIS ACRYLIQUE MULTICOLORE - INTERIEUR/EXTERIEUR

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Fonds décoratifs multicolores
- Haute résistance aux intempéries, aux chocs et à l'abrasion
- Bon comportement face à l'alcalinité des ciments essorés.
- Atténue les défauts des surfaces (mauvaise planimétrie, fissures stabilisées, cavités)
- Bonne imperméabilité
- Principe actif fongicide-biocide

DOMAINE D'UTILISATION

NEXOTWEED MULTICOLOR est un revêtement plastique épais en phase aqueuse ou crépis d'aspect multicolore formé à base d'agrégat de quartz.

NEXOTWEED MULTICOLOR s'applique sur tous supports muraux verticaux intérieurs ou extérieur, neufs ou de rénovation du type : ravalements de façades, cages d'escaliers, couloirs, réfectoires, etc. Sur des matériaux tels que : bétons, maçonneries enduites, ciments et dérivés, plâtres intérieurs et dérivés, enduits de dégrossissage et de lissage.

Pour d'autres domaines d'application, demander conseil aux **Peintures Cimentol** sur info@cimentol.fr

MODE OPERATOIRE

1. Préparation du fond

S'applique sur tous supports muraux verticaux convenablement préparés et secs. Sur des fonds neufs, l'application préalable de notre **NEXOTWEED PRIMAIRE 69** est IMPERATIVE, permettant ainsi une meilleure tenue dans le temps, une meilleure isolation, une grande facilité d'emploi, une économie de temps de pose et **une uniformité de la couleur**. Travailler sur des fonds débarrassés de tous micro-organismes (moisissures, champignons...).

Sur fonds douteux ou farinant, appliquer au préalable notre fixateur **FIXANOL** liquide fongicide et bactéricide.

Imprimer les ferrures d'antirouille, type **NEXOLUTION U**

2. Préparation et Application du produit

Produit employé pur sans dilution et prêt à l'emploi. Mélanger le produit pour bien répartir les charges

Empâter par petites surfaces, uniformiser l'épaisseur appliquée à la lisseuse inox, puis terminer l'application à l'aide du même outil en lissant et appuyant l'outil à plat. Progresser l'étalement en revenant sur la partie humide pour éviter les raccords. Eviter les rayures. Pour éviter les reprises, découper les grandes surfaces en panneaux d'environ 10 m² en créant des joints à l'aide de bandes adhésives.

3. Recommandations d'utilisation

Dans le cas d'une rénovation complète de façade, prévoir un seul numéro de lot de fabrication par façade de part les charges naturelles qui rentrent dans la fabrication et qui pourrait occasionner malgré nos contrôles des différences de tons. Appliquer une épaisseur suffisante pour éviter les risques de transparence

Ne pas employer au-dessous de 5°C ou sous influence directe du soleil d'été.

DONNEES TECHNIQUES

- Aspect crêpis fin granité multicolore
- Composant principal copolymère acrylique, quartz enrobés
- Conditionnement 20 kg
- Consommation 2,5 à 3 kg/m² environ
- Couleur gamme de 14 teintes suivant nuancier
- Densité 1,39
- Destination intérieur / extérieur
- Extrait sec en poids : 81 % environ
- Temps de séchage hors poussières : 1 à 2 heures
sec : 24 heures
- Température d'application T°>5°C
- Dilution doit être employé pur
- Matériel d'application lisseuse inox
- Nettoyage du matériel à l'eau
- Stockage lieu sec ; tenir à l'abri du gel
- Classification AFNOR NFT 36005 famille 2 classe 2B
- Fiche de données sécurité disponible par fax ou Internet à www.cimentol.fr

PRECAUTIONS

- Sécurité / hygiène : conserver hors de la portée des enfants, ne pas absorber. En cas de contact avec la peau et les yeux, rincer immédiatement à l'eau pendant 15 minutes. Produit réservé à l'usage professionnel
- Conservation excellente dans l'emballage d'origine. Stockage à l'abri du gel et des fortes chaleurs. Après emploi, mettre un peu d'eau propre sur le reste de produit.
- Se conformer aux instructions des étiquettes et fiches de sécurité

OBSERVATIONS

L'application de ce type de peinture répond au DTU 59.3. Il appartient à l'applicateur de veiller au respect de ces règles, car il engage sa responsabilité.