

# ALPALITH

## PEINTURE MICROPOREUSE DE FACADE A LA PLIOLITE TRAVAUX COURANTS – ASPECT MAT

### CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Microporeux ; respiration des matériaux
- Très opacifiant
- Imperméable à l'eau
- Insaponifiable
- Auto-nettoyant

### DOMAINE D'UTILISATION

ALPALITH est une peinture microporeuse de façade à base de résine pliolith. Perméable à l'air, elle permet la respiration des matériaux tout en restant imperméable à l'eau en surface verticale. Elle est destinée aux ravalements de tout type de maçonnerie même très récente, ciment, plâtre, pierre dure, vieille peinture, etc. sauf sur bois nu et plâtre poudrant.

ALPALITH bénéficie d'une excellente tenue sous tous climats. Elle résiste parfaitement aux agents chimiques atmosphériques.

ALPALITH est auto-nettoyante grâce une fine pellicule superficielle microscopique qui empêche l'accrochage de ces salissures qui se trouvent entraînées par la pluie.

Pour d'autres domaines d'application, demander conseil aux Peintures Cimentol sur [info@cimentol.com](mailto:info@cimentol.com)

### MODE OPERATOIRE

#### 1. Préparation du fond

S'applique sur tous supports muraux verticaux convenablement préparés et secs sauf sur bois nu.

Sur fonds farinant, employer notre fixateur de fonds FIXANOL.

Sur fonds anciens, détériorer ou présentant des différences d'absorption, il est recommandé pour obtenir une teinte de finition parfaitement uniforme d'appliquer une couche de notre **PRIMAIRE UNITON** (laisser durcir 48 heures avant recouvrement)

#### 2. Application

Après une simple agitation du produit, appliquer directement le produit au rouleau, brosse ou pistolet (dans ce cas, une dilution est nécessaire). Pour un travail en plusieurs couches, diluer la première à 5% de white spirit 17/18. La couche de finition est toujours pure.

#### 3. Recommandations d'utilisation

Imprimer avec notre **PRIMAIRE UNITON** afin d'obtenir une finition parfaite durable.

## DONNEES TECHNIQUES

- Aspect film mat tendu
- Couleur Blanc, ton pierre  
Mise à la teinte sur demande
- Composant principal résine pliolith
- 
- Conditionnement 20 Kg
- Consommation 5 à 6 m<sup>2</sup>/L
- Densité 1,43
- Destination extérieur
  
- Temps de séchage hors poussières : 2 à 4 heures  
sec : 12 à 24 heures  
recouvrable : 24 heures minimum
  
- Température ambiante de travail T°>5°C
  
- Dilution 5% white-spirit si fonds poreux, première couche ou pistolet
- Matériel d'application rouleau, brosse, ou pistolet Airless
- Nettoyage du matériel white-spirit
- Stockage lieu sec ; à l'abri des fortes chaleurs
- Classification AFNOR NFT 36005 famille I classe 7B1
- Fiche de données sécurité disponible par fax ou Internet à [www.cimentol.com](http://www.cimentol.com)

## PRECAUTIONS

- Sécurité / hygiène : conserver hors de la portée des enfants, ne pas absorber. En cas de contact avec la peau et les yeux, rincer immédiatement à l'eau pendant 15 minutes. Réservé à l'usage professionnel
- Se conformer aux instructions des étiquettes et fiches de sécurité

## OBSERVATIONS

L'application de ce type de peintures répond au DTU 59.3. Il appartient à l'applicateur de veiller au respect de ces règles, car il engage sa responsabilité.