

NETTOITURE

SOLUTION NETTOYANTE DES SUPPORTS TOITURES NETTOYANT/DEGRAISSANT

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Multiaction : dégrasse, dégraisse, nettoie
Multisupport : Tuiles, ardoise, fibrociment

DOMAINE D'UTILISATION

Utilisé pour le dégraissage de toiture sale, ancienne, **NETTOITURE** a une action de grande efficacité.

NETTOITURE est également utilisable pour le nettoyage et l'entretien des surfaces ou des profilés en aluminium
Pour d'autres domaines d'application, demander conseil aux **Peintures Cimentol** sur info@cimentol.fr

MODE OPERATOIRE

Application

S'applique à la brosse dure, rouleau, au pulvérisateur ou en mélange dans un nettoyeur haute pression.
Laisser agir 5 à 10 minutes
Rincer à grande eau. Laisser sécher.

DONNEES TECHNIQUES

- | | |
|-----------------------------------|---|
| • Aspect | incolore |
| • Composant principal | acide phosphatique |
| • Conditionnement | 5 L - 20 L |
| • Consommation | 1 litre = 6 à 10 m ² suivant l'état du support et dilution |
| • Densité | 1,00 |
| • Destination | intérieur / extérieur |
| • Temps d'action | 5 à 10 minutes |
| • Température ambiante de travail | mini > 5 °C (si inférieur pas de séchage)
Max < 50° C |
| • Dilution | prêt à l'emploi ; 20 à 30% d'eau possible |
| • Matériel d'application | brosse, rouleau ou par pulvérisations
(haute pression) |
| • Nettoyage du matériel | à l'eau tiède rapidement après application |
| • Stockage | lieu sec ; tenir à l'abri du gel |
| • Classification AFNOR | famille 1 classe 6B |
| • Fiche de données sécurité | disponible par fax ou Internet à www.cimentol.fr |

PRECAUTIONS

- Sécurité/hygiène : conserver hors de la portée des enfants, ne pas absorber. En cas de contact avec la peau et les yeux, rincer immédiatement à l'eau pendant 15 minutes. Produit réservé à l'usage professionnel

- **NETTOITURE** est un produit acide. Il attaque les pierres calcaires. Il est donc nécessaire de protéger les matériaux calcaires lors de l'application et du rinçage du produit. Les opérateurs devront porter des gants anti-acides et des lunettes.
- Se conformer aux instructions des étiquettes et fiches de sécurité

OBSERVATIONS

L'application de ce type de peintures répond au DTU 59.3. Vérifier pour le test de la "goutte" que le dégraissage est complet. Il appartient à l'applicateur de veiller au respect de ces règles, car il engage sa responsabilité.