

# CIMENTOL H

## SOLUTION INCOLORE EN PHASE AQUEUSE TRAITEMENT HYDROFUGE ET ANTISALPÊTRE

### CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Traitement hydrofuge des surfaces non peintes (façade, pierre, fibro, etc.)
- Antisalpêtre
- Incolore
- Repeignable
- Prêt à l'emploi

### DOMAINE D'UTILISATION

**CIMENTOL H** est un produit de traitement hydrofuge et antisalpêtre incolore, prêt à l'emploi pour matériau non peint (protège également de la formation de taches). Supports conseillés : pierres naturelles et reconstituées, briques, plâtres, enduits courants de mortier, béton, ardoises, tuiles, fibrociment, bois.

Non toxique, il convient parfaitement aux règles d'hygiène, et de sécurité en usage pendant l'application et le séchage des produits.

Pour d'autres domaines d'application, demander conseil aux **Peintures Cimentol** sur [info@cimentol.fr](mailto:info@cimentol.fr)

### MODE OPERATOIRE

#### 1. Préparation du fond

Le support doit être sain, propre, sec et non peint.

#### 2. Application

Appliquer le produit à la brosse, au rouleau, ou au pistolet Airless en passes successives (mouillé sur mouillé) jusqu'à saturation du support.

## DONNEES TECHNIQUES

- Aspect liquide incolore
- Composant principal oligomères siloxanes et agents bactéricides
- Conditionnement 5 L – 20 L
- Consommation 2 à 4 m<sup>2</sup>/L environ
- Densité 1
- Destination intérieur / extérieur
- Temps de séchage 12 à 24 heures en fonction de la quantité appliquée
- Dilution doit être employé pur
- Matériel d'application brosse, rouleau, pistolet airless
- Nettoyage du matériel eau
- Stockage lieu sec ; tenir à l'abri du gel
- Classification AFNOR NFT 36005 famille 1 classe 7B2
- Fiche de données sécurité disponible par fax ou Internet à [www.cimentol.fr](http://www.cimentol.fr)

## PRECAUTIONS

- Sécurité / hygiène : non Inflammable. conserver hors de la portée des enfants, ne pas absorber.
- Conservation excellente dans l'emballage d'origine. Stockage à l'abri du gel et des fortes chaleurs
- Se conformer aux instructions des étiquettes et fiches de sécurité

## OBSERVATIONS

L'application de ce type de peintures répond au DTU 59.3. Vérifier pour le test de la "goutte" que le dégraissage est complet. Il appartient à l'applicateur de veiller au respect de ces règles, car il engage sa responsabilité.