

NEPER TOITURE

PEINTURE DE TOITURE EN PHASE AQUEUSE
PROTECTION ET DECORATION – ASPECT SATIN
RENOVATION, IMPERMEABILISATION



CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Excellent rendu et pouvoir couvrant
- Protection des supports : hydrophobe "barrière à l'eau"
- Grande stabilité dans le temps contre UV, agression climatique
- Gamme de 8 coloris pour la décoration et rénovation
- Principe actif fongicide contre la formation des mousses

DOMAINE D'UTILISATION

NEPER TOITURE est une peinture élastique d'aspect satin en phase aqueuse destinée à apporter une protection d'imperméabilisation aux supports minéraux variés dont les toitures en amiante-ciment.

NEPER TOITURE convient également à tout support du type : Tuile, Tuile béton, Fibro-ciment, Bois, Tôle peinte, Galva neuf et ancien.

Sa grande souplesse et sa cohésion confèrent au produit une grande stabilité aux variations de température préservant ainsi ses propriétés de barrière à l'eau.

Pour d'autres domaines d'application, demander conseil aux **Peintures Cimentol** sur info@cimentol.fr

MODE OPERATOIRE

1. Recommandations d'utilisation

Avant toute application, il est nécessaire de s'assurer que les conditions climatiques sont conformes au DTU 59/1 et DTU 59/2 (ne pas appliquer si la température est inférieure à 5° C et l'humidité supérieure à 80 %). Il est également conseillé d'identifier si le support a subi au préalable des traitements particuliers type hydrofuge à base de silicone ou graisse de démoulage par le test de la goutte d'eau.

FONDS A PEINDRE	PREPARATION DU FOND	IMPRESSION	FINITION
Tuile Tuile béton	Egrenage Dégraissage au NET TOITURE Suppression des mousses NET TOITURE Rinçage, séchage	Première couche diluée à 5-10% d'eau si forte porosité du support Fonds douteux NEPER TEX	Deux couches de NEPER TOITURE 6 H entre chaque couche
Amiante Ciment Fibro Ciment	Egrenage Dégraissage au NET TOITURE Suppression des mousses NET TOITURE Rinçage, séchage	Fixateur type NEPER TEX	Deux couches de NEPER TOITURE 6 H entre chaque couche
Bois et dérivés neufs	Ponçage Décapage Dépoussiérage		Deux couches de NEPER TOITURE 6 H entre chaque couche
Tôle peinte	Ponçage ou décapage		Deux couches de NEPER TOITURE 6 H entre chaque couche
Galva neuf et ancien	Dérochage au PASSIVATOR , rinçage, séchage		Deux couches de NEPER TOITURE 6 H entre chaque couche

DONNEES TECHNIQUES

- Aspect Satin
- Couleur 8 coloris en stock. Consulter notre carte de teintes
- Composant principal copolymère acrylique et pigment hydrophobe
- Conditionnement 3 L – 15 L
- Consommation 5 à 7 m²/L
- Densité 1,55
- Destination intérieur / extérieur
- Temps de séchage Hors poussières : 30 minutes
Sec : 2 heures
Recouvrable : 6 heures
- T° ambiante de travail T°>5°C
- Hygrométrie H<80°
- Dilution eau
- Matériel d'application brosse, rouleau ou pistolet airless
- Nettoyage du matériel à l'eau
- Stockage lieu sec ; tenir à l'abri du gel
- Classification AFNOR NFT 36005 famille 1 classe 7B2
- Taux de COv < 1gr/L
- Fiche de données sécurité disponible par fax ou Internet à www.cimentol.fr

PRECAUTIONS

- Sécurité / hygiène : conserver hors de la portée des enfants, ne pas absorber. En cas de contact avec la peau et les yeux, rincer immédiatement à l'eau pendant 15 minutes. Produit réservé à l'usage professionnel
- Conservation excellente dans l'emballage d'origine. Stockage à l'abri du gel et des fortes chaleurs. Après emploi, mettre un peu d'eau propre sur le reste de produit.
- Se conformer aux instructions des étiquettes et fiches de sécurité
- Ne pas employer au-dessous de + 5°C ou sous l'influence directe de l'été.

OBSERVATIONS

L'application de ce type de peinture répond au DTU 59.3. Il appartient à l'applicateur de veiller au respect de ces règles, car il engage sa responsabilité.