

# SOLARISOL

## PEINTURE ANTI SOLAIRE A TENUE SAISONNIERE

### CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- pouvoir couvrant et opacifiant
- multisupport
- réfraction des rayons infra rouge
- limite l'élévation de température dans les locaux
- tenue saisonnière : s'élimine dans le temps aux intempéries
- existe en trois couleurs blanc, bleu et noir

### DOMAINE D'UTILISATION

**SOLARISOL** est une peinture en phase aqueuse spécialement conçue pour l'utilisation sur sheeds d'usines, ateliers, garages, bureaux, expositions, serres, etc.

**SOLARISOL**, en ne laissant filtrer qu'une lumière diffuse par réfraction des UV et infra rouges, limite en été l'élévation de la température ambiante dans les locaux traités et atténue fortement la fatigue visuelle.

**SOLARISOL** possède une tenue aux intempéries correcte compte tenu de son utilisation saisonnière. La tenue est d'autant plus grande que le temps de séchage et durcissement est important.

**SOLARISOL** est biodégradable à 90% et ne nuit pas à la santé.

Pour d'autres domaines d'application, demander conseil aux **Peintures Cimentol** sur [info@cimentol.fr](mailto:info@cimentol.fr)

### MODE OPERATOIRE

#### 1. Préparation du fond

S'applique à l'extérieur comme à l'intérieur sur fonds correctement nettoyés

#### 2. Application

S'applique indifféremment à la brosse, au rouleau, au pistolet airless (dilué à 20% d'eau)

#### 3. Recommandations d'utilisation

Application par temps sec. Pour une durée et tenue optimale, le produit appliqué ne doit pas être en contact avec la pluie et une température <12°C dans les 12H-24 après application.

## **DONNEES TECHNIQUES**

- Aspect mat translucide
- Couleur blanc, bleu, noir
- Composant principal copolymère acrylique
- Conditionnement 5 Kg – 20 Kg
- Consommation 4 à 5 m<sup>2</sup>/couche
- Densité 1,61
- Destination intérieur / extérieur
- Temps de séchage Sec au toucher 20 minutes
- T° ambiante de travail T°>10°C
- Hygrométrie H<80°
- Dilution eau
- Matériel d'application brosse, rouleau ou pistolet airless (dilué à 20% d'eau)
- Nettoyage du matériel à l'eau
- Stockage lieu sec ; tenir à l'abri du gel ; 6 mois
- Classification AFNOR NFT 36005 famille 1 classe 7B2
- Fiche de données sécurité disponible par fax ou Internet à [www.cimentol.fr](http://www.cimentol.fr)

## **PRECAUTIONS**

- Sécurité / hygiène : conserver hors de la portée des enfants, ne pas absorber. Produit réservé à l'usage professionnel
- Conservation excellente dans l'emballage d'origine. Stockage à l'abri du gel et des fortes chaleurs. Après emploi, mettre un peu d'eau propre sur le reste de produit.
- Se conformer aux instructions des étiquettes et fiches de sécurité

## **OBSERVATIONS**

L'application de ce type de peintures répond au DTU 59.3. Il appartient à l'applicateur de veiller au respect de ces règles, car il engage sa responsabilité.