

NEPER HYDROCOLOR

RENOVATEUR ET HYDROFUGE COLORE DE TOITURE PHASE AQUEUSE



CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Hydrofuge : protège contre la pénétration de l'eau dans le support
- Décoration et rénovation : coloration en profondeur du support
- Durcit le fond grâce à son fort pouvoir pénétrant
- Principe actif fongicide contre la formation des mousses

DOMAINE D'UTILISATION

NEPER HYDROCOLOR est un revêtement hydrofuge teinté d'aspect satin en phase aqueuse destinée à apporter une protection d'imperméabilisation, de coloration et de cohésion aux supports minéraux variés comme les tuiles.

NEPER HYDROCOLOR est non filmogène pour éviter des décollements des feuillets prématurés

Pour d'autres domaines d'application, demander conseil aux Peintures Cimentol sur info@cimentol.com

MODE OPERATOIRE

1. Préparation du fond

Dégraisser (**nettoyant NEPTOITURE**), nettoyer parfaitement la surface de la toiture par pulvérisation d'eau sous pression. Au besoin introduire un additif antifongique (**NEPMOUSSE**) si la présence importante de mousse le justifie. Laisser agir quelques jours puis rincer à l'eau sous pression. La présence de parties métalliques sur la toiture implique éventuellement, un brossage puis une protection à l'aide d'un primaire anticorrosion (**type KARAX Transformateur**).

2. Application

NEPER HYDROCOLOR peut être appliqué à la brosse, au rouleau ou au pistolet Airless sur fonds secs, propres. Le nombre de couche est variable selon l'aspect souhaité

3. Recommandations d'utilisation

Avant toute application, il est nécessaire de s'assurer que les conditions climatiques sont conformes au DTU 59/1 et DTU 59/2 (ne pas appliquer si la température est inférieure à 10° C et l'humidité supérieure à 80 %). Il est également conseillé d'identifier si le support a subi au préalable des traitements particuliers type hydrofuge à base de silicone ou graisse de démoulage par le test de la goutte d'eau.

DONNEES TECHNIQUES

- Aspect Satin
- Couleur Nuancier Neper Toiture
- Composant principal hydrofuge phase aqueuse
- Conditionnement 15 L
- Consommation 0,5 à 1 m²/L
- Densité 1,28
- Destination extérieur
- Temps de séchage Hors poussières : 30 minutes
Sec : 2 heures
Recouvrable : 6 heures

- T° ambiante de travail T°>10°C
- Hygrométrie H<80°
- Dilution eau max 5%
- Matériel d'application brosse, rouleau ou pistolet airless
- Nettoyage du matériel à l'eau
- Stockage lieu sec ; tenir à l'abri du gel
- Classification AFNOR NFT 36005 famille 1 classe 7B2
- Fiche de données sécurité disponible par fax ou Internet à www.cimentol.com

PRECAUTIONS

- Sécurité / hygiène : conserver hors de la portée des enfants, ne pas absorber. En cas de contact avec la peau et les yeux, rincer immédiatement à l'eau pendant 15 minutes.
- Conservation excellente dans l'emballage d'origine un an. Stockage à l'abri du gel et des fortes chaleurs.
- Se conformer aux instructions des étiquettes et fiches de sécurité
- Ne pas employer au-dessous de + 10°C ou sous l'influence directe de l'été.

OBSERVATIONS

L'application de ce type de peinture répond au DTU 59.3. Il appartient à l'applicateur de veiller au respect de ces règles, car il engage sa responsabilité. L'application de ce produit est réservée aux utilisateurs professionnels