

# VARNISH BOIS

## VERNIS INCOLORE POUR LE BOIS PHASE SOLVANT- POLYURETHANE ALKYDE PROTECTION ET DECORATION

### CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Prêt à l'emploi ; Monocomposant
- Parfaite résistance à l'abrasion, aux produits chimiques (entretien, salissures...), chaleur
- Grande résistance au frottement
- Film parfaitement tendu

### DOMAINE D'UTILISATION

VARNISH BOIS est destiné à la protection et la décoration du bois en intérieur, s'applique sur parquet en bois neuf, raboté ou reconstitué. Il peut également être appliqué sur lambris ou tomettes.

Pour tout autre support : demander conseil auprès de votre revendeur ou aux Peintures Cimentol à [info@cimentol.com](mailto:info@cimentol.com)

### MODE OPERATOIRE

#### 1. Préparation du fond

Dans tous les cas les supports doivent être dégraissés, propres et dépoussiérés. Les vieux fonds doivent être soumis à un ponçage obligatoire suivi d'un dépoussiérage.

#### 2. Utilisation de VARNISH BOIS

Avant toute utilisation de VARNISH BOIS, il est nécessaire de s'assurer de la présence d'une bonne ventilation afin d'assurer un renouvellement régulier en air frais. Application à la brosse ou au spalter en couche mince. Appliquer en deux couches plutôt qu'une seule épaisse, afin d'obtenir un vernis plus dur et plus régulier.

#### 3. Recommandations d'utilisation

- Eviter de travailler en ambiance humide ou par temps de pluie
- Produit prêt à l'emploi
- Dilution possible et nettoyage du matériel d'application immédiatement après emploi avec notre diluant spécifique P.U.

## DONNEES TECHNIQUES

- Couleur incolore
- Composant principal résine polyuréthane alkyde
- Aspect brillant, satiné, mat
- Conditionnement 1 L – 3 L – 15 L
- Consommation 12 à 14 m<sup>2</sup>/litre
- Densité à 20 °C 0,90
- Destination intérieur / extérieur
- Temps de séchage hors poussières : 1 à 2 heures  
sec : 2 heures  
dur : 8 heures  
recouvrable : 24 heures  
mise en service : 48 heures
- Température ambiante de travail 10°C < T° < 30°C
- Dilution white-spirit
- Stockage craint le gel et les fortes chaleurs
- Matériel d'application brosse, rouleau laqueur, pistolet, pistolet Airless
- Nettoyage du matériel white-spirit ou diluant spécifique P.U.
- Classification AFNOR famille I classe 2B
- Fiche de données sécurité disponible par fax ou Internet à [www.cimentol.com](http://www.cimentol.com)

## PRECAUTIONS

Sécurité / hygiène : inflammable ; conserver hors de la portée des enfants ; Produit réservé à l'usage professionnel

Se conformer aux instructions des étiquettes et fiches de sécurité.

Les produits étant en milieu solvant, éviter de fumer pendant l'application et ne pas stocker à proximité de sources de chaleur.

## OBSERVATIONS

La norme NF P 74 – 201 et 2, réf. DTU 59.1 «travaux de peinture» définit les règles professionnelles de préparation des supports.

Il appartient à l'applicateur de veiller au respect de ces règles, car il engage sa responsabilité.