

CIMENTOL BOIS FINITION

LASURE DE FINITION GELIFIEE SATINEE INCOLORE PROTECTION DU CIMENTOL BOIS

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Renforce la durabilité des menuiseries exposées aux intempéries
- Structure gélifiée pour un plus grand confort d'application
- Couche finale sur Cimentol Bois
- Protection des fibres du bois contre l'humidité, le rayonnement ultra-violet

DOMAINE D'UTILISATION

CIMENTOL BOIS FINITION est une lasure de finition satinée destinée à renforcer la durabilité des menuiseries exposées aux intempéries. Classiquement, CIMENTOL BOIS FINITION constitue la couche finale d'un système comprenant une à trois couches de CIMENTOL BOIS teintés (voir nuancier). CIMENTOL BOIS FINITION comprend un principe actif de protection des fibres du bois contre l'humidité, le rayonnement ultra-violet et les micro-organismes.

Pour tout autre support : demander conseil auprès de votre revendeur ou aux Peintures Cimentol à info@cimentol.com

MODE OPERATOIRE

1. Préparation du fond

S'applique sur CIMENTOL BOIS

2. Utilisation du LASURE DE FINITION CIMENTOL BOIS

S'applique selon les cas à la brosse plate douce, au rouleau, ou à l'éponge sur la dernière couche de CIMENTOL BOIS teintée et sèche, en respectant le sens des fibres du bois. Au moment de l'application, il est recommandé d'agiter fréquemment le produit afin d'obtenir une protection homogène.

Prêt à l'emploi pour utilisation à la brosse ou au rouleau laqueur

Pour application au pistolet dilution 15 à 20 % de white-spirit.

DONNEES TECHNIQUES

- Couleur chène très clair
- Composant principal vernis glycérophtalique
- Aspect satiné
- Conditionnement 1 L – 3L – 5 L – 15 L
- Densité à 20 °C 0,90
- Destination intérieur / extérieur
- Rendement moyen 12 à 14 m² /L
- Temps de séchage sec : 3 à 4 heures
recouvrable : 24 heures
- Température ambiante de travail 10°C < T° < 30°C
- Point éclair T° > 30°C
- Teneur en extrait sec 30-32%
- Dilution white-spirit
- Stockage stocker à l'abri de la chaleur
- Matériel d'application brosse, rouleau laqueur, pistolet, pistolet Airless
- Nettoyage du matériel white-spirit
- Classification AFNOR famille I classe 4a
- Fiche de données sécurité disponible par fax ou Internet à www.cimentol.com

PRECAUTIONS

Sécurité / hygiène : inflammable ; conserver hors de la portée des enfants. Produit réservé à l'usage professionnel

Se conformer aux instructions des étiquettes et fiches de sécurité

OBSERVATIONS

La norme NF P 74 – 201 et 2, réf. DTU 59.1 «travaux de peinture» définit les règles professionnelles de préparation des supports.

Il appartient à l'applicateur de veiller au respect de ces règles, car il engage sa responsabilité.