

EKOBOIS FOND DUR

LASURE D'IMPREGNATION ET D'IMPRESSION PROTECTION ET DECORATION DU BOIS

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Utilisable en multicouche sur bois tendres ou imprégnables
- Haut pouvoir pénétrant et durcissement
- Ne masque pas l'aspect du bois
- Sans odeur
- Séchage rapide
- Intérieur/extérieur
- Pas de risque d'écaillage
- Fongicide, antibleuissement, additif antirouille
- Protection des fibres du bois contre l'humidité, le rayonnement ultra-violet

DOMAINE D'UTILISATION

EKOBOIS FOND DUR est une lasure d'imprégnation incolore satimée en phase aqueuse destinée à la protection et la décoration des bois ;

Peut être recouvert par le système EKOBOIS LASURE ou EKOTOP

Pour tout autre support : demander conseil auprès de votre revendeur ou aux Peintures Cimentol à info@cimentol.com

MODE OPERATOIRE

1. Préparation du fond

Les supports devront être préparés conformément aux DTU 59.1. Elimination des parties non cohérentes, remise à nu si besoin par ponçage, époussetage, dégraissage (sur bois exotique notamment)

2. Utilisation de EKOBOIS FOND DUR

S'applique selon les cas à la brosse, rouleau + lissage à la brosse, pistolet airless. Dilution éventuelle à 5 % d'eau max. en première couche. Ne pas appliquer sur surface chauffée ou directement exposé au soleil, par temps de pluie ou lorsque le taux d'humidité relative est supérieur à 80%.

DONNEES TECHNIQUES

- Couleur incolore
- Composant principal résine pur acrylique
- Aspect mat à satin suivant nombre de couche
- Conditionnement 1 L – 3L – 15 L
- Densité à 20 °C 0,95
- Destination intérieur/extérieur
- Rendement moyen 12 à 14 m² /L
- Temps de séchage à 20°C sec : 3 heures
recouvrable : 24 heures
- Température ambiante de travail 13°C < T° < 28°C
- Teneur en extrait sec 30%
- Dilution eau
- Stockage stocker à l'abri de la chaleur et du froid ;
- Matériel d'application brosse, rouleau laqueur, pistolet, pistolet Airless
- Nettoyage du matériel eau tiède
- Classification AFNOR famille I classe 7B2
- Fiche de données sécurité disponible par fax ou Internet à www.cimentol.com

PRECAUTIONS

Sécurité / hygiène : conserver hors de la portée des enfants

Se conformer aux instructions des étiquettes et fiches de sécurité ; Produit réservé à un usage professionnel uniquement. Conservation : un an en emballage hermétique d'origine

OBSERVATIONS

La norme NF P 74 – 201 et 2, réf. DTU 59.1 «travaux de peinture» définit les règles professionnelles de préparation des supports.

Il appartient à l'applicateur de veiller au respect de ces règles, car il engage sa responsabilité.