


EKOBOIS LASURE



SYSTEME BOIS

LASURE DE FINITION GELIFIEE SATINEE *INCOLORE* PROTECTION ET DECORATION DU BOIS



CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Renforce la durabilité des menuiseries exposées aux intempéries
- Structure gelifiée pour un plus grand confort d'application
- Sans odeur
- Séchage rapide
- Intérieur/extérieur
- Respecte les veinages du bois
- Protection des fibres du bois contre l'humidité, le rayonnement ultra-violet



DOMAINE D'UTILISATION

EKOBOIS LASURE INCOLORE est une lasure de finition satinée en phase aqueuse destinée à la protection et la décoration des bois et les agressions climatiques.

EKOBOIS LASURE INCOLORE s'utilise en intérieur comme en extérieur, sur bois bruts, neufs ou ayant reçus en atelier des traitements de préservation (compatible avec les lasure), des égaliseurs de teinte ou une première couche de lasure d'imprégnation et sur bois anciennement lasuré ou remis à nu.

Pour tout autre support : demander conseil auprès de votre revendeur ou aux Peintures Cimentol à info@cimentol.fr

MODE OPERATOIRE

1. Préparation du fond

Les supports devront être préparés conformément aux DTU 59.1. Elimination des parties non cohérentes, remise à nu si besoin par ponçage, époussetage, dégraissage (sur bois exotique notamment)

2. Utilisation de EKOBOIS LASURE INCOLORE

S'applique selon les cas à la brosse, rouleau + lissage à la brosse, pistolet airless. Dilution éventuelle à 5 % d'eau max en première couche. Ne pas appliquer sur surface chauffée ou directement exposé au soleil, par temps de pluie ou lorsque le taux d'humidité relative est supérieur à 80%.

DONNEES TECHNIQUES

- Couleur incolore
- Composant principal résine glycéro hydrodiulable
- Aspect satiné
- Conditionnement 1 L - 3 L - 15 L
- Densité à 20 °C 1,02
- Destination intérieur/extérieur
- Rendement moyen 12 à 14 m² /L
- Temps de séchage à 20°Csec : 1 heures
recouvrable : 8 heures
- Température ambiante de travail 13°C < T° < 28°C
- Teneur en extrait sec 35%
- Dilution eau
- Stockage stocker à l'abri de la chaleur et du froid ;
- Matériel d'application brosse, rouleau laqueur, pistolet, pistolet Airless
- Classement feu MO ou M1 sur support MO
- Nettoyage du matériel eau tiède*
- Taux de COV <1gr/L
- Classification AFNOR famille I classe 7B2 - biocide classe P7
- Fiche de données sécurité disponible par fax ou Internet à www.cimentol.fr

PRECAUTIONS

Sécurité / hygiène : conserver hors de la portée des enfants

Se conformer aux instructions des étiquettes et fiches de sécurité ; Produit réservé à un usage professionnel uniquement. Conservation : un an en emballage hermétique d'origine

OBSERVATIONS

La norme NF P 74 - 201 et 2, réf. DTU 59.1 «travaux de peinture» définit les règles professionnelles de préparation des supports.

Il appartient à l'applicateur de veiller au respect de ces règles, car il engage sa responsabilité.