

EKOBOIS LASURE

LASURE DE FINITION GELIFIEE SATINEE OPAQUE PROTECTION ET DECORATION DU BOIS

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Renforce la durabilité des menuiseries exposées aux intempéries
- Structure gélifiée pour un plus grand confort d'application
- Ne masque pas l'aspect du bois
- Sans odeur
- Séchage rapide
- Intérieur/extérieur
- Microporeux
- Fongicide, antiblanchissement, additif antirouille
- Protection des fibres du bois contre l'humidité, le rayonnement ultra-violet

DOMAINE D'UTILISATION

EKOBOIS LASURE OPAQUE est une lasure de finition opacifiante satinée en phase aqueuse destinée à la protection et la décoration des bois contre le blanchissement et les agressions climatiques.

EKOBOIS LASURE OPAQUE s'utilise en intérieur comme en extérieur, sur bois bruts, neufs ou ayant reçus en atelier des traitements de préservation (compatible avec les lasure), des égaliseurs de teinte ou une première couche de lasure d'imprégnation et sur bois anciennement lasuré ou remis à nu.

Pour tout autre support : demander conseil auprès de votre revendeur ou aux Peintures Cimentol à info@cimentol.com

MODE OPERATOIRE

1. Préparation du fond

Les supports devront être préparés conformément aux DTU 59.1. Elimination des parties non cohérentes, remise à nu si besoin par ponçage, époussetage, dégraissage (sur bois exotique notamment)

2. Utilisation de EKOBOIS LASURE OPAQUE

S'applique selon les cas à la brosse, rouleau + lissage à la brosse, pistolet airless. Dilution éventuelle à 5 % d'eau max en première couche. Ne pas appliquer sur surface chauffée ou directement exposé au soleil, par temps de pluie ou lorsque le taux d'humidité relative est supérieur à 80%.

DONNEES TECHNIQUES

- Couleur opacifiant. voir carte de teinte
- Composant principal résine pur acrylique
- Aspect satiné
- Conditionnement 1 L – 3 L – 15 L
- Densité à 20 °C 1,15
- Destination intérieur/extérieur
- Rendement moyen 12 à 14 m² /L
- Temps de séchage à 20°C sec : 2 heures
recouvrable : 8 heures
- Température ambiante de travail 13°C < T° < 28°C
- Teneur en extrait sec 35%
- Dilution eau
- Stockage stocker à l'abri de la chaleur et du froid ;
- Matériel d'application brosse, rouleau laqueur, pistolet, pistolet Airless
- Nettoyage du matériel eau tiède
- Classification AFNOR famille I classe 7B2
- Fiche de données sécurité disponible par fax ou Internet à www.cimentol.com

PRECAUTIONS

Sécurité / hygiène : conserver hors de la portée des enfants

Se conformer aux instructions des étiquettes et fiches de sécurité. Produit réservé à un usage professionnel uniquement. Conservation : un an en emballage hermétique d'origine.

OBSERVATIONS

La norme NF P 74 – 201 et 2, réf. DTU 59.1 «travaux de peinture» définit les règles professionnelles de préparation des supports.

Il appartient à l'applicateur de veiller au respect de ces règles, car il engage sa responsabilité.