

# FEROX

## PRIMAIRE ANTIROUILLE GLYCEROPHTALIQUE AU MINIMUM DE PLOMB

### CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Excellent pouvoir garnissant et opacifiant
- Très grande protection des métaux ferreux
- Imperméable
- Résistant à la chaleur
- Séchage rapide

### DOMAINE D'UTILISATION

FEROX est un primaire antirouille pour la protection et la décoration des fonds ferreux non oxydés, bois, tous supports classiques du bâtiment tel que les ferronneries, grilles, portails, volets, clôtures, mobilier de jardin, matériel de chantier, outillage, etc.

FEROX est à séchage rapide, s'applique en intérieur comme en extérieur.

Pour tout autre support : demander aux Peintures Cimentol sur [info@cimentol.com](mailto:info@cimentol.com)

### MODE OPERATOIRE

#### 1. Préparation du fond

FEROX s'applique sur fonds sains, secs et propres et cohérents après dépoussiérage, dégraissage.  
Sur métaux non ferreux, tel que zinc, aluminium, cuivre, utiliser un primaire type NEXOLUTION METAL.

#### 2. Utilisation de FEROX

FEROX est prêt à l'emploi pour application à la brosse, au rouleau ou au pistolet.

Pour une application au pistolet pneumatique, diluer à environ 5 à 10 % au whitespirit.

FONDS A PEINDRE	PREPARATION DU FOND	IMPRESSION	FINITION
Métaux ferreux et neufs (fer et acier)	Dépoussiérage Dégraissage	Une couche de <b>FEROX</b> dilué à 5% white-spirit comme impression	Deux couches de <b> finition</b>
Métaux ferreux oxydés	Décapage intégrale au dérouillant <b>KARAX</b> Dépoussiérage	Une couche d'impression <b>FEROX</b>	Deux couches de <b> finition</b>

## DONNEES TECHNIQUES

- Aspect mat
- Couleur orange minium
- Composant principal glycérophtalique
  
- Conditionnement 0,5 L – 2,5 L – 15 L
- Consommation moyenne 10 à 12 m<sup>2</sup>/L
- Densité 2
- Destination intérieur / extérieur
  
- Temps de séchage hors poussière : 20 minutes  
sec manipulable : 2 heures  
recouvrable : 6 heures
- Température ambiante de travail 5°C < T° < 30°C
  
- Matériel d'application brosse, rouleau poil court, pistolet airless
- Nettoyage du matériel white-spirit
- Stockage conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs
- Classification AFNOR famille I classe 4 A
- Fiche de données sécurité disponible par fax ou Internet à [www.cimentol.com](http://www.cimentol.com)

## PRECAUTIONS

Sécurité/hygiène : inflammable ; conserver hors de la portée des enfants. Produit réservé à l'usage professionnel uniquement  
Se conformer aux instructions des étiquettes et fiches de sécurité

## OBSERVATIONS

Le DTU 59.1 «travaux de peinture» définit les règles professionnelles de préparation des supports. Il appartient à l'applicateur de veiller au respect de ces règles, car il engage sa responsabilité.