

MASTIBLUE



MASTIC POLYESTER POLYVALENT SOUPLE DE RENOVATION A REVELATEUR DE SECHE



CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- FONCTION REVELATEUR DE SECHE : BLEU NON SEC , BLANC SEC
- Prépare, rebouche, répare
- Multi usage, multi support
- Facile à poncer
- Pas de retrait



DOMAINE D'UTILISATION

MASTIBLUE est un enduit-mastic de rénovation polyester à deux composants. Très innovant, il est bleu quand le produit n'est pas sec, et devient blanc dès qu'il est prêt à poncer et peindre **MASTIBLUE** est très adhérent sur tous supports, s'utilise en fine et forte épaisseur dans le cadre de la rénovation des matériaux.

S'applique facilement à la spatule, à la truelle ou au couteau grâce à sa grande souplesse. Dôté d'un séchage très rapide, il permet un ponçage et une remise en peinture sous 30 minutes

MASTIBLUE convient sur support type maçonnerie, bois, métal, béton, revêtement plastique, céramique

Pour d'autres domaines d'application, demander conseil aux **Peintures Cimentol** sur info@cimentol.fr

MODE OPERATOIRE

1. Préparation du support

Application sur supports sains, secs et mécaniquement solides et dégraissés de bonne qualité, dépolissés, dégraissés, cohérents. Plus la surface est rugueuse, plus l'adhérence est bonne

2. Préparation de **MASTIBLUE**

Mélanger le mastic avec 2 ou 3 % de durcisseur (tube). Bien mélanger de façon homogène.

3. Application

Appliquer le mastic au couteau à enduire et laisser durcir. Une fois blanc, poncer une fois sec Bien refermer la boîte après usage. Recouvrable par les peintures habituelles du bâtiment

4 Recommandation d'utilisation

Un surdosage de durcisseur accélère le durcissement et peut provoquer un manque d'adhérence et un jaunissement.

DONNEES TECHNIQUES

- Aspect pate
- Couleur bleu non sec ; sec blanc
- Composant principal polyester à deux composants
- Conditionnement base 1,450Kg + 50gr de durcisseur
- Consommation dépend de travail à réaliser
- Destination intérieur / extérieur
- Densité 1,7
- Température ambiante de travail Temps de vie après mélange : 8 min à 20°C (avec 2% de durcisseur)
sec à poncer : 15 à 30 min
mini > 5 °C
maxi < 30°C
- Dilution ne pas diluer
- Matériel d'application spatule et couteau à enduire
- Stockage lieu sec ;
- Nettoyage du matériel **Acétone**
- Fiche de données sécurité disponible par fax ou Internet à www.cimentol.fr

PRECAUTIONS

- Sécurité/hygiène : inflammable ; contient du styrène conserver hors de la portée des enfants, éviter un contact prolongé avec la peau, se laver fréquemment les mains, ne pas absorber.
- Assurer une bonne ventilation des locaux durant l'application.
- Se conformer aux instructions des étiquettes et fiches de sécurité

OBSERVATIONS

L'application de ce type de produit est conforme au DTU 59.1.