

FLUOGLASS

PEINTURE ACRYLIQUE FLUORESCENTE DECORATION – PUBLICITE - SIGNALÉTIQUE

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Excellent tendu, grande souplesse du film ; très bon garnissant
- 6 couleurs "très flash"
- Intérieur/extérieur
- Séchage rapide
- Sans odeur
- Parfaite résistance au jaunissement et au lessivage
- Nettoyage des outils à l'eau

DOMAINE D'UTILISATION

FLUOGLASS est une peinture acrylique en phase aqueuse **FLUORESCENTE** pour la décoration événementielle, la signalétique intérieure ou extérieure.

Il est destiné à la décoration de supports bruts ou peints tels que :

- Ciment
- Plâtre
- Bois
- Métal (après primaire)

Garnissant, il présente un film souple, très adhérent et stable à la lumière.

Pour tout autre support : demander aux **Peintures Cimentol** sur info@cimentol.fr

MODE OPERATOIRE

1. Préparation du fond

FLUOGLASS s'applique sur fonds sains, secs et propres et cohérents. Une sous couche d'impression opacifiante blanche est souhaitable

2. Utilisation de **FLUOGLASS**

FLUOGLASS est prêt à l'emploi pour application à la brosse, au rouleau ou au pistolet. Application de deux couches.

Une dilution de 5% est possible en première couche sur support poreux. Pour une application au pistolet pneumatique, diluer à environ 5 à 20 % d'eau.

3. Recommandations d'utilisation

Une application sur fond blanc est conseillée.

Un vernis de protection incolore type **EKOGLASS** peut être appliqué par la suite pour préserver **FLUOGLASS** dans le temps

DONNEES TECHNIQUES

- | | |
|-----------------------------------|---|
| • Aspect | mat velouté |
| • Couleur | vert , jaune , rose , bleu , rouge , orange : |
| fluorescents | |
| • Composant principal | acrylique |
| • Conditionnement | 1 L – 3 L – 15 L |
| • Consommation moyenne | 10 à 12 m ² /L* |
| • Densité | 1,20 |
| • Destination | Intérieur / extérieur |
| • Temps de séchage | hors poussière : 30 minutes
sec au toucher : 2 à 3 heures
recouvrable : 3 heures
dur 24H |
| • Température ambiante de travail | 10°C < T° < 35°C |
| • Matériel d'application | brosse, rouleau antigoutte poil court, pistolet airless |
| • Nettoyage du matériel | eau |
| • Stockage | craint le gel |
| • Classification AFNOR | famille I classe 7 B 2 |
| • Fiche de données sécurité | disponible par fax ou Internet à www.cimentol.fr |

PRECAUTIONS

Sécurité/hygiène : non inflammable ; conserver hors de la portée des enfants

Se conformer aux instructions des étiquettes et fiches de sécurité. Usage réservé aux professionnels

OBSERVATIONS

La norme NF P 74 – 201 et 2, réf. DTU 59.1 «travaux de peinture» définit les règles professionnelles de préparation des supports.

Il appartient à l'apporteur de veiller au respect de ces règles, car il engage sa responsabilité.

* *dépend de l'absorption du support*