

QUICK LINE



PEINTURE ROUTIERE EN PHASE AQUEUSE SIGNALISATION, TRACAGE ET MARQUAGE DES SOLS

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Adhérence maximum sur supports routiers classiques
- Haute résistance à l'abrasion, à la rayure, aux produits chimiques, aux UV
- Séchage ultra rapide (15 minutes)
- Sans solvant / faible odeur
- Idéal en marquage sur système sol Cimentol époxydique à l'eau et sans solvant

DOMAINE D'UTILISATION

QUICKLINE est une peinture spéciale pour la signalisation, le marquage et le traçage aux sols hydrodiluable. Idéal pour tous les supports intérieur ou extérieur tels que béton, revêtement hydrocarburé, asphalte, elle s'applique dans les lieux tels que parkings, chaussées...

Sans solvant et à l'eau, **QUICK LINE** est facilement transportable, stockable. **QUICK LINE** a une excellente adhérence et résistance au sol.

Pour tout autre support : demander conseil aux **Peintures Cimentol** sur info@cimentol.fr

MODE OPERATOIRE

1. Préparation du fond

S'applique sur supports sains, secs et propres exempt de graisse et d'huile.

2. Utilisation de **QUICKLINE**

QUICKLINE est prêt à l'emploi. Diluer à 5% d'eau si besoin (sur fonds poreux ou application pistolet)

3. Application

Appliquer **QUICKLINE** au rouleau, pistolet ou machine à peindre.

4. Finition réfléchissante

Une réflectorisation peut être obtenue par projection de sphère de verre immédiatement après l'application.

(Nous consulter pour l'approvisionnement en billes de verre).

5. Finition antiallure / antidérapante

Pour atténuer le phénomène d'encrassement dans le temps, ainsi que l'entretien, il est conseillé de passer sur le produit une couche de vernis **FAST GRIP** ou **FAST GRIP ANTIDERAPANT** à séchage rapide.

6. Recommandations d'utilisation

Attention, cette peinture sèche très vite. Il est fortement conseillé de travailler avec le matériel d'application adapté pour éviter les reprises ainsi que de bien refermer le bidon contenant le produit entre chaque phase de l'application.

DONNEES TECHNIQUES

- Aspect mat
- Couleur blanc, jaune, rouge, bleu, noir et vert - trafic **(teintes spéciales sur commande)**
- Composant principal acrylique en solution (produit mono composant)
- Conditionnement 1L – 3L – 15L
- Consommation de 7 à 9 m² /L couche
- Densité à 20 °C 1,59 (en blanc)
- Taux d'extrait sec 76 % en poids et 67 % en volume
- Destination intérieur/extérieur
- Temps de séchage hors poussières : 10 minutes
sec : 15 à 30 minutes
réouverture trafic : 45 minutes
- Température ambiante de travail T° > 12°C
- Température du support T° > 3°C du point de rosée
- Hygrométrie H < 80%
- Matériel d'application rouleau poils courts, brosse, pistolet, machine à peindre
- Stockage craint le gel
- Nettoyage du matériel eau tiède (juste après l'application)
- Classification AFNOR famille 1 classe 7B2
- Taux de COV catégorie (A/i)
Valeur limite en UE 2010 est 140gr/L
Ce produit contient 80gr/L
- Fiche de données sécurité disponible par fax ou Internet à www.cimentol.fr

PRECAUTIONS

Se conformer aux instructions des étiquettes et fiches de sécurité ; Réservé à l'usage professionnel

OBSERVATIONS

L'application de ce type de peintures de sol répond au DTU 59.3. Il appartient à l'applicateur de veiller au respect de ces règles, car il engage sa responsabilité.