

THANOSOL

PEINTURE DE SOL ET MUR MONOCOMPOSANTE POLYURETHANE - PHASE AQUEUSE RENOVATION ET DECORATION



SYSTEME SOL

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Grande résistance à l'abrasion
- Excellente adhérence sur tous supports sains en intérieur/extérieur
- **PV alimentaire**
- Semi-brillant
- Séchage rapide, recouvrable après 90 minutes
- Mono composant prêt à l'emploi
- Sans odeur, diluable à l'eau



DOMAINE D'UTILISATION

THANOSOL est une peinture formulée à base de résine polyuréthane en dispersion étudiée pour une application sur des supports réclamant des qualités de résistance à la rayure et à l'abrasion.

THANOSOL est à composant unique et prêt à l'emploi.

THANOSOL s'utilise pour tous travaux neufs ou de rénovation d'intérieur ou extérieur : parking (domestique), entrepôt, magasin, couloir, balcon mais également sur les murs des laboratoires, cuisines, hôpital ou chambres froides...

Il convient parfaitement à des supports types béton, chape de ciment, PVC mural, carrelage mural, parquet en bois, métaux ferreux et sur fer recouvert d'antirouille, type **KARAX PRIMER NEXOLUTION U**, anciennes peintures saines et en bon état de conservation.

Pour d'autres domaines d'application, demander conseil aux **Peintures Cimentol** sur info@cimentol.fr

MODE OPERATOIRE

1. Préparation du fond

Appliquer sur supports propres, secs, sains et cohérents

(Voir le tableau de préparations des fonds de notre dossier SYSTEME SOL).

Sur fonds trop poreux, trop lisses ou douteux, il convient de prévoir d'imprimer de notre primaire universel **WATPRIM**

Sur surfaces mal définies et non correspondantes au tableau de préparation des fonds présent dans notre dossier **Système SOL**, il est conseillé de faire un essai préalable d'une dizaine de mètre carré pour tester le revêtement.

2. Préparation du **THANOSOL**

THANOSOL est prêt à l'emploi.

En cas de porosité du support ou d'impression, ajouter 5 % d'eau dans la première couche, la seconde couche sera employée pure

3. Application

Intervalle entre chaque couche 1 heure 30 min environ. Application à la brosse, rouleau ou pistolet airless (dilué à 5% d'eau).

Peut-être appliqué sur un support légèrement humide.

4. Finition / Entretien

- Finition antidérapante : Afin de renforcer le caractère antidérapant de votre sol, il est conseillé de mélanger au produit notre **silice antidérapante** ; appliquer une première couche (100 à 150 g/m²) Balayer avant de passer la seconde couche.
- Entretien : Utiliser **WATWAX (voir fiche technique)**, cire métallisante pour la protection et rénovation de vos sols peints.
- Tracage : Pour un marquage signalétique de haute performance et durable, utiliser ensuite **QUICK LINE** directement sur le **THANOSOL**

5. Recommandations d'utilisation

- Vérifier la tenue du fond et réaliser les opérations de préparation en conformité avec le tableau du dossier **SYSTEME SOL**
- **Ce produit est réservé à un usage de trafic domestique**
- Respecter les données techniques ci-dessous de ventilation, température, hygrométrie.

DONNEES TECHNIQUES

- | | |
|-----------------------------------|--|
| • Aspect | semi-brillant tendu |
| • Couleur | Nuancier Thanosol + base neutre |
| • Composant principal | polyuréthane acrylique phase aqueuse, monocomposant |
| • Conditionnement | 1L - 3L - 15L |
| • Consommation | suivant porosité 8 à 10 m ² /L |
| • Densité | 1.23 (+/- 0,05) pour le blanc |
| • Destination | intérieur / extérieur |
| • Temps de séchage | sec au toucher : 30 minutes
recouvrable : 90 minutes
circulable léger : 14 heures
trafic lourd : 48-72 heures |
| • Taux extrait sec | |
| • Température ambiante de travail | mini > 5 °C (si inférieur pas de séchage)
maxi < 35°C
humidité relative < 80°C |
| • Température du support | t° > à 3°C du point de rosée |
| • Dilution | 5% max ; non nécessaire |
| • Matériel d'application | brosse, rouleau ou pistolet |
| • Nettoyage du matériel | eau |
| • Stockage | lieu sec ; tenir à l'abri du gel |
| • PV alimentaire | n° 03.05629 |
| • Taux de COV | < 2 gr /L |
| • Classification AFNOR | famille 1 classe 7a2 |
| • Fiche de données sécurité | disponible par fax ou Internet à www.cimentol.fr |

PRECAUTIONS

- Sécurité / hygiène : conserver hors de la portée des enfants, éviter un contact prolongé avec la peau, se laver fréquemment les mains, ne pas absorber. Usage professionnel recommandé
- Se conformer aux instructions des étiquettes et fiches de sécurité

OBSERVATIONS

L'application de ce type de peintures de sol répond au DTU 59.3. Il appartient à l'applicateur de veiller au respect de ces règles, car il engage sa responsabilité.