

WATMAX

PEINTURE DE SOL AUTOLISSANTE, EPOXY BI-COMPOSANTE, SANS SOLVANT HAUT EXTRAIT SEC



CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Très grande dureté, excellente résistance à l'abrasion, aux produits chimiques, huiles et graisses
- Sans odeur, pas de vapeurs nocives et toxiques, utilisation domaine public ;
- Très tendu grâce à son effet autolissant
- Monocouche : gain de temps, une couche dans la journée, reprise du trafic rapide
- Séchage et durcissement rapide (existe en version SPR spéciale prise rapide)
- Mise en œuvre facile
- PV alimentaire
- Excellente adhérence sur tous supports sains

DOMAINE D'UTILISATION

Le **WATMAX** est une peinture de sol autolissante semi épaisse époxydique bi-composante, applicable au rouleau ou à la lisseuse pour la protection et l'embellissement des sols subissant de **fortes contraintes d'abrasion et agressions chimiques grâce à son fort extrait sec (100%)**. **Sans COV**. Très résistante, elle convient parfaitement à différents domaines d'application types :

- Bâtiment à usage collectif, bureau, hôpital, laboratoire, restaurant
- Industriel : parking, hangar, dépôt, industrie alimentaire, usine-atelier
- Particulier : loft, cuisine, salle de bain, garage, cave, escalier

MODE OPERATOIRE

1. Préparation du fond

Application sur sols de bonne qualité, dépoussiérés, dégraissés, cohérents **et dotés d'un primaire type Watprim**
[Voir le tableau de préparations des fonds de notre dossier **SYSTEME SOL**].

2. Préparation du **WATMAX**

Bien mélanger les deux composants, d'un agitateur électrique à faible vitesse ;
La quantité préparée doit être utilisée **dans les 20 minutes** qui suit le mélange. Au-delà, le produit polymérise provoquant un échauffement important de la bassine et ne peut plus être utilisé

3. Application

Application au rouleau (3m²/kg) ou à la spatule crantée dans le cadre d'un monocouche (1m²/kg)

4. Finition / Entretien

- Finition antidérapante : Afin de renforcer le caractère antidérapant de votre sol, il est conseillé de saupoudrer une fine couche de notre **silice antidérapante** (100 à 150 g/m²) aux endroits souhaités juste après le passage de la première couche encore fraîche. Pour ce faire, utiliser **des chaussures à clous** spécialement prévues à cet effet. Balayer avant de passer la seconde couche.
- Entretien : Utiliser **WATWAX (voir fiche technique)**, cire métallisante pour la protection et rénovation de vos sols peints.

5. Recommandations d'utilisation

- Vérifier la tenue du fond et réaliser les opérations de préparation en conformité avec le tableau du dossier **SYSTEME SOL**
- Insérer la totalité du durcisseur dans la base. Après avoir mélanger, renverser la totalité de la bassine dans une bassine propre afin de n'utiliser que le produit mélangé. Ne pas racler la bassine de préparation
- Respecter les données techniques, ci-dessous, de ventilation, température, hygrométrie.

DONNEES TECHNIQUES

- Aspect brillant
- Couleur **sur nuancier RAL et devis**
- Composant principal résine époxy sans solvant ; produit bi-composant
- Conditionnement 20kg
- Consommation de 0,4 à 0,6 kg/m²
- Destination intérieur
- Densité peinture réactive incolore : 1,4 selon couleur
durcisseur : densité 1,02
- Temps de séchage sec : 6 à 8 heures
recouvrable : 12 et 24 heures
circulable (piéton) : 24 heures
trafic lourd : > 4 jours
- Taux d'extrait sec 100%
- Température ambiante de travail mini > 8 °C { si inférieur pas de séchage}
maxi < 35°C
humidité relative < 80°C
- Température du support T° support > à 3°C du point de rosée
- Résistance à l'abrasion très bonne
- Résistance à l'agression chimique excellente (voir dossier **SYSTEME SOL CIMENTOL**)
- Matériel d'application rouleau / spatule à petite dent / lisseuse
- Nettoyage du matériel Nettoyant EP
- Dilution Pas de dilution
- Stockage lieu sec ; tenir à l'abri du gel
- Classification AFNOR, famille 1 classe 6B
- Taux de COV < 1gr/L
- Fiche de données sécurité disponible par fax ou Internet à www.cimentol.fr

PRECAUTIONS

- Sécurité/hygiène : sans solvant, non inflammable ; conserver hors de la portée des enfants, éviter un contact prolongé avec la peau, se laver fréquemment les mains, ne pas absorber.
- Appliquer le produit dans des locaux bien ventilés. Produit réservé à l'usage professionnel
- Certaines teintes spéciales peu opacifiantes (tel le jaune) peuvent nécessiter une application d'une sous-couche adaptée (tels un gris ou un blanc). Nous consulter.
- Se conformer aux instructions des étiquettes et fiches de sécurité.

OBSERVATIONS

L'application de ce type de peintures de sol répond au DTU 59.3. Il appartient à l'applicateur de veiller au respect de ces règles, car il engage sa responsabilité.