




PRIMAIRE D'IMPREGNATION PHASE SOLVANR FONDS DIFFICILES



Fiche sécurisée n° 376
Fiche technique n° 376
Version : MAI 2022

Caractéristiques principales :

- ⇒ **Excellente pouvoir pénétrant et d'accrochage**
- ⇒ Souple
- ⇒ Excellente résistance aux UV
- ⇒ Résiste à la pluie après un heure à 20°C

Environnement	Sanitaire	Performance	Nettoyage	Matériel	Destination	Couleurs	Consommation
						Blanc	

Domaine d'utilisation

Le **NEPER TEX** est un primaire d'accrochage et d'imprégnation pour fonds difficiles. Il fixe et isole les fonds poreux divers (tuiles béton, plaques fibro-ciment, béton alvéolaire). Il est saponifiable.

Le **NEPER TEX** ne peut pas être appliqué sur des peintures acryliques neuves ou anciennes. Pour d'autres domaines d'application, demander conseil aux Peintures Cimentol sur info@cimentol.fr

Mode opératoire

1. Préparation du fond

Nettoyer et dégraisser le support

2. Application

Appliquer à la brosse, au rouleau ou au pistolet (018) en une couche. Diluer de 5 à 10% au White Spirit si besoin

Données techniques

Aspect	Mat
Couleur	Blanc
Composant principal	Alkyde PU
Conditionnement	3 L – 15L
Consommation	8 à 10m ² /L

Destination	Intérieur / extérieur
Densité	1.6
Temps de séchage	Recouvrable : 8 à 10 heures
Température ambiante de travail	Mini > 5 °C (si inférieur pas de séchage) Humidité relative < 80%
Matériel d'application	Brosse, rouleau, pistolet airless
Nettoyage du matériel	White Spirit
Dilution	White Spirit
Stockage	Lieu sec et frais : tenir à l'abri du gel et de la chaleur
Point éclair	> 23°C, inflammable
Classification	
Taux de COV	
Fiche de données sécurité	Disponible par fax ou Internet à www.cimentol.fr

Précautions d'emploi

- **Sécurité/hygiène** : Inflammable ; conserver hors de portée des enfants, ne pas absorber. En cas de contact avec la peau et les yeux, rincer immédiatement à l'eau pendant 15 minutes.
- Conservation excellente dans l'emballage d'origine. Stockage à l'abri du gel et des fortes chaleurs. Se conformer aux instructions des étiquettes et fiches de sécurité.

Observations

L'application de ce type de peinture est conforme au DTU 59.3.

Il appartient à l'applicateur de veiller au respect de ces règles, car il engage sa responsabilité.

Produit réservé à l'usage professionnel