

# RAGREAGE RX 30



Fiche sécurisée n° 203  
Fiche technique n° 203  
Version : mai 2021

## RAGREAGE EPOXYDIQUE HYDRODILUABLE AUTOLISSANT POUR REBOUCHAGE ET LISSAGE DU SOL



### Caractéristiques principales :

- ⇒ **Excellente performance de l'enduit** : adhésion, résistance mécanique et chimique
- ⇒ Système mixte : **rebouchage et lissage**
- ⇒ Très grande dureté
- ⇒ **Réglable à l'eau** (dur ou autolissant)
- ⇒ Sans odeur, sans solvant
- ⇒ Peut être recouvert par toutes les peintures

Environnement	Sanitaire	Performance	Nettoyage	Matériel	Destination	Couleurs	Consommation
							 0.5 à 3KG/m <sup>2</sup> 1mm =1.8KG/m <sup>2</sup>

### Domaine d'utilisation

Le **RAGREAGE RX 30** est un enduit de sol époxy bi-composant autolissant pour la réparation de vos sols avant mis en peinture filmogène ou épaisse. Il est essentiellement destiné au lissage des sols (reprise des joints de carrelage)

Le **RAGREAGE RX 30** s'utilise dans de nombreux domaines :

- Bâtiment à usage collectif, bureau, hôpital, laboratoire, restaurant.
- Industriel : parking, hangar, dépôt, industrie alimentaire, chambre froide, usine-atelier.
- Particulier : loft, cuisine, salle de bain, garage, cave, escalier.

Le **RAGREAGE RX 30** sera ensuite recouvert avec une peinture type **WATSOL** ou **WATCOAT**.

Pour tout autre domaine d'application : demander conseil aux Peintures Cimentol sur [info@cimentol.fr](mailto:info@cimentol.fr)

### Mode opératoire

#### 1. Préparation du fond

Le **RAGREAGE RX 30** peut être appliqué sur de nombreux types de sols propres et sains (dépeussés et dégraissés)  
Conforme au DTU 59.3/59.1.

#### 2. Préparation du RAGREAGE RX 30

Mélanger de manière très homogène le durcisseur dans la base pâteuse à l'aide d'un agitateur de bonne puissance (env. 1000 Watts).

#### 3. Application

Appliquer par petites surfaces en versant le mélange par petites quantités sur le sol puis lisser à l'aide d'un couteau dentelé.  
La quantité préparée doit être **appliquée dans l'heure qui suit le mélange**.  
Il ne faut préparer que les quantités applicables dans le délai souhaité.

#### 4. Recommandations d'utilisation

- Insérer la totalité du durcisseur dans la base.
- Respecter les données techniques, ci-dessous, ventilation, température, hygrométrie ;
- Par temps humide et froid, nous conseillons de souffler de l'air chaud dans le local pendant quelques heures.

#### Données techniques

<b>Aspect</b>	Produit pâteux
<b>Couleur</b>	Jaunâtre
<b>Composant principal</b>	Résine époxy hydrodiluable ; produit bi-composant
<b>Conditionnement</b>	5 kg – 20 kg
<b>Consommation</b>	Max 2.5kg/m <sup>2</sup> . Pour 1mm = 1.8kg/m <sup>2</sup>
<b>Destination</b>	Intérieur – extérieur si recouvert en peinture
<b>Densité</b>	Base : 1,75 / durcisseur : 1,05
<b>Rapport poids Base/Durcisseur</b>	
<b>Pot life</b>	1 heure
<b>Temps de séchage</b>	Sec : 6 à 8 heures Recouvrable : 24 et 48 heures
<b>Température ambiante de travail</b>	Mini > 13 °C (si inférieur pas de séchage) Maxi < 35°C Humidité relative < 80%
<b>Température du support</b>	T° support > à 3°C du point de rosée
<b>Résistance à l'abrasion</b>	
<b>Résistance à l'agression chimique</b>	
<b>Matériel d'application</b>	Spatule
<b>Nettoyage du matériel</b>	À l'eau
<b>Dilution</b>	À l'eau
<b>Stockage</b>	Lieu sec ; tenir à l'abri du gel
<b>Classification</b>	AFNOR, famille 1 classe 6B
<b>Fiche de données sécurité</b>	Disponible par fax ou Internet à <a href="http://www.cimentol.fr">www.cimentol.fr</a>

#### Précautions d'emploi

- Sécurité/hygiène : sans solvant, non inflammable ; conserver hors de la portée des enfants, éviter un contact prolongé avec la peau, se laver fréquemment les mains, ne pas absorber.
- Pour les emballages stockés à une température inférieure à 5°C, les ramener si possible à température ambiante afin de faire baisser la viscosité.
- Se conformer aux instructions des étiquettes et fiches de sécurité.

#### Observations

L'application de ce type de peintures de sol répond au DTU 59.3. Il appartient à l'applicateur de veiller au respect de ces règles, car il engage sa responsabilité.

*Produit réservé à l'usage professionnel*