

LAVABILISATEUR

EMULSION VINYLIQUE DE PROTECTION ET DE
DECORATION DES PAPIERS PEINTS

Fiche sécurisée n° 152
Fiche technique n° 152
Version : juin 2021

Caractéristiques principales :

- ⇒ **Excellent tendu**
- ⇒ Grande transparence
- ⇒ Parfaite résistance au jaunissement et au lessivage
- ⇒ Existe en 3 aspects : mat, satin et brillant

Environnement	Sanitaire	Performance	Nettoyage	Matériel	Destination	Couleurs	Consommation
						Incolore	 12 à 16 m ² /L

Domaine d'utilisation

Le **LAVABILISATEUR** est un vernis d'impression en dispersion aqueuse pour la protection des entoillages et papiers peints en intérieur.

Pour tout autre support : demander conseil aux Peintures Cimentol sur info@cimentol.fr

Mode opératoire

1. Préparation du fond

Le **LAVABILISATEUR** s'applique sur fonds sains, secs, propres, cohérents et dépoussiérés. Sur papiers peints légers, faire un test préalable pour voir s'il n'y a pas de détrempe. Appliquer sur papiers bien secs.

2. Utilisation du **LAVABILISATEUR**

Le **LAVABILISATEUR** est prêt à l'emploi pour une application au rouleau mousse.

Données techniques

Aspects	Mat, Satin et Brillant
Taux de brillance	Mat :

	Satin : Brillant :
Couleur	Incolore
Composant principal	Emulsion vinylique
Conditionnement	1L – 5L
Consommation	12 à 16 m ² /L
Destination	Intérieur
Densité	Mat : 1.10 +/-2% Satin 1.05 +/-2% Brillant 1.02 +/-2%
Temps de séchage	Hors poussière : 30 minutes Sec manipulable : 2 à 3 heures Recouvrable : 6 heures
Température ambiante de travail	10°C<T°C<35°C
Matériel d'application	Rouleau mousse
Nettoyage du matériel	Eau
Dilution	Eau
Stockage	Craint le gel
Classification	AFNOR, famille 1 classe 7B2
Classement feu	M1 sur support M0
Taux de COV	Catégorie (A/e) Valeur limite en UE 2010 est 130gr/L Ce produit contient 15gr/L
Fiche de données sécurité	Disponible par fax ou Internet à www.cimentol.fr

Précautions d'emploi

- Sécurité/hygiène : non inflammable ; conserver hors de la portée des enfants.
- Se conformer aux instructions des étiquettes et fiches de sécurité.

Observations

La norme NF P 74 – 201 et 2, réf. DTU 59.1 « travaux de peinture » définit les règles professionnelles de préparation des supports. Il appartient à l'applicateur de veiller au respect de ces règles, car il engage sa responsabilité.

Produit réservé à l'usage professionnel