

CIMLAK BRILLANT



Fiche sécurisée n° 095
Fiche technique n° 095
Version : mai 2021

**LAQUE DE FINITION GLYCEROPHTALIQUE
BRILLANTE POUR TRAVAUX SOIGNES ET
TRES SOIGNES A HAUT EXTRAIT SEC**



Caractéristiques principales :

- ⇒ **Excellent tendu et pouvoir garnissant**
- ⇒ **Très brillante**
- ⇒ **Multisupport intérieur/extérieur**
- ⇒ **Opacité maximale en blanc comme en couleur**
- ⇒ **Résistance à la coulure**
- ⇒ Lessivable
- ⇒ PV Alimentaire
- ⇒ Existe en teintes vives et bases à teinter

Environnement	Sanitaire	Performance	Nettoyage	Matériel	Destination	Couleurs	Consommation
							 10 à 14 m ² /L

Domaine d'utilisation

Le **CIMLAK BRILLANT** est une laque glycérophthalique de finition pour travaux soignés et très soignés intérieurs ou extérieurs (neuf et rénovation) d'aspect brillant.

Elle est dotée **d'un excellent pouvoir couvrant** et conduit à **un film parfaitement tendu**.

Elle s'applique sur supports de type :

- Fer, acier galvanisé
- Bois
- Plâtres et dérivés
- Métaux couverts d'un primaire, bois imprimés, plâtres imprimés, ciments imprimés (primaires du type **CIMENTOL C**, **NEXOFOND**, **NEXOLUTION** ou **EKOPRIM**)

Pour tous autres supports, demander conseil aux Peintures Cimentol sur info@cimentol.fr

Mode opératoire

1. Préparation du fond

Le **CIMLAK BRILLANT** s'applique sur tout support sec, sain et dur, préalablement préparé par grattage ou lessivage (élimination des poussières, graisses, écailles de peinture peu adhérentes...)

2. Utilisation du CIMLAK BRILLANT

Prêt à l'emploi pour utilisation à la brosse ou au rouleau laqueur.

Pour application au pistolet, dilution 15 à 20% de White Spirit

Dans le cas de fonds poreux, le produit peut être dilué avec 1 à 2% de White Spirit.

Une ou deux couches peuvent être appliquées en fonction de la teinte du support.

3. Recommandations d'utilisation du CIMLAK BRILLANT

- Prêt à l'emploi pour utilisation à la brosse ou au rouleau laqueur
- Pour système multi couche, diluer la première couche avec 10% de solvant synthétique

FONDS A PEINDRE	PREPARATION DU FOND	IMPRESSION	FINITION	ENTRETIEN/PROTECTION (si besoin)
Plâtre et dérivés secs Bétons et dérivés neufs	Egrenage Dépoussiérage	Une couche d'impression EKOPRIM (acrylique) ou NEXOFOND (glycérophthalique)	Deux couches CIMLAK BRILLANT	Une couche d' EKOGLASS BRILLANT (si besoin)
Bois et dérivés neufs	Ponçage Décapage Dépoussiérage	Une couche d'impression EKOPRIM (acrylique) ou NEXOFOND (glycérophthalique)	Deux couches CIMLAK BRILLANT	Une couche d' EKOGLASS BRILLANT (si besoin)
Anciennes peintures bon état	Lessivage Ponçage si nécessaire		Deux couches CIMLAK BRILLANT	Une couche d' EKOGLASS BRILLANT (si besoin)
Anciennes peintures en mauvais état	Décapage, si besoin Dépoussiérage	Une couche d'impression EKOPRIM (acrylique) ou NEXOFOND (glycérophthalique)		Une couche d' EKOGLASS BRILLANT (si besoin)
Métaux ferreux	Elimination et passivation de la rouille au KARAX ou PASSIVATOR	Une couche NEXOLUTION U ou KARAX PRIMER	Deux couches CIMLAK BRILLANT	Une couche d' EKOGLASS BRILLANT (si besoin)

Données techniques

Aspects	Brillant très tendu
Couleur	Blanc et bases à teinter – système CIMCOLOR
Taux de brillance	
Composant principal	Résine glycérophthalique
Conditionnement	1L - 3L - 15L
Consommation	10 à 14 m ² /L en fonction de l'absorption du support
Destination	intérieur / extérieur
Densité	1.25
Taux d'extrait sec	75%
Finesse de broyage	9
Temps de séchage	Hors poussière : 1h30 sec au toucher : 6 à 7 heures recouvrable : 24 heures
Température ambiante de travail	De 10°C à 30°C
Point éclair	T°>35°C
Matériel d'application	Brosse, rouleau laqueur polyamide, pistolet airless
Nettoyage du matériel	Au White Spirit
Dilution	Pistolet : 15 à 20% au White Spirit Fonds poreux : 1 à 2% au White Spirit
Stockage	Conserver à l'abri des fortes chaleurs
Classification	famille 1 classe 4A
PV Alimentaire	IANESCO PV n°3558
Taux de COV	Catégorie (S/d) Valeur limite en UE 2010 est de 300gr/L Ce produit contient 245gr/L
Fiche de données sécurité	disponible par fax ou Internet à www.cimentol.fr

Précautions d'emploi

- Sécurité/hygiène : non inflammable ; conserver hors de portée des enfants.
- Se conformer aux instructions des étiquettes et fiches de sécurité

Observations

La norme NF P74-201 et 2, ref DTU 59.1 « travaux de peinture » définit les règles professionnelles de préparation des supports. Il appartient à l'applicateur de veiller au respect de ces règles, car il engage sa responsabilité.

Produit réservé à l'usage professionnel
