

# CIMES FLEX D2



Fiche sécurisée n° 345  
Fiche technique n° 345  
Version : juin 2021

**PEINTURE ACRYLIQUE MATE DE FACADE  
GARNISSANTE TYPE D2 POUR TRAVAUX  
SOIGNES ET COURANT EN PHASE  
AQUEUSE – ASPECT MAT**



## Caractéristiques principales :

- ⇒ **Très opacifiante**
- ⇒ **Rénove les façades peintes ou revêtues**
- ⇒ Adhérence élevée
- ⇒ Lavable et lessivable
- ⇒ Insaponifiable et non jaunissante

Environnement	Sanitaire	Performance	Nettoyage	Matériel	Destination	Couleurs	Consommation
						Blanc + bases à teinter	 6 à 8 m <sup>2</sup> /L

## Domaine d'utilisation

Le **CIMES FLEX D2** est une peinture de façade à base de résine pur acrylique modifiée. Elle est destinée aux ravalements de tous types de maçonnerie même très récente, ciment, plâtre, pierre dure, vieille peinture, ... sauf sur bois nu et plâtre poudrant.

Le **CIMES FLEX D2** bénéficie d'une excellente tenue sous tous les climats. Elle résiste parfaitement aux agents chimiques atmosphériques.

Pour d'autres domaines d'application, demander conseil aux Peintures Cimentol sur [info@cimentol.fr](mailto:info@cimentol.fr)

## Mode opératoire

### 1. Préparation du fond

S'applique sur tous supports muraux verticaux convenablement préparés et secs sauf sur bois nu et plâtre poudrant.

Sur fonds anciens, détériorés ou présentant des différences d'absorption, il est recommandé pour obtenir une teinte de finition parfaitement uniforme d'appliquer une couche de notre **CIMES PRIMER** ou d'**EKOPRIM**.

### 2. Application

Après une simple agitation du produit, appliquer directement le produit au rouleau, à la brosse ou au pistolet (dans ce cas, une dilution est nécessaire).

### 3. Recommandations d'utilisation

Imprimer avec notre **CIMES PRIMER** ou **EKOPRIM** afin d'obtenir une finition parfaite et durable.

## Données techniques

<b>Aspects</b>	Film mat tendu
<b>Couleur</b>	Blanc + bases à teinter
<b>Composant principal</b>	Liant mixte acrylique en phase aqueuse
<b>Conditionnement</b>	3L – 15L
<b>Consommation</b>	6 à 8m <sup>2</sup> /L
<b>Destination</b>	Extérieur
<b>Densité</b>	1.5
<b>Temps de séchage</b>	Hors poussière : 30 minutes Sec au toucher : 2 heures Recouvrable : 24 heures minimum
<b>Température ambiante de travail</b>	Mini > 5 °C Humidité relative < 80%
<b>Matériel d'application</b>	Brosse, rouleau, pistolet airless
<b>Nettoyage du matériel</b>	Eau tiède
<b>Dilution</b>	5% d'eau
<b>Stockage</b>	Lieu sec ; à l'abri des fortes chaleurs
<b>Classification</b>	NFT 36005 famille 1 classe 7B2
<b>Taux de COV</b>	(Valeur limite 2010 : 40 gr/L) Contient 0.10gr/L
<b>Fiche de données sécurité</b>	Disponible par fax ou Internet à <a href="http://www.cimentol.fr">www.cimentol.fr</a>

## Précautions d'emploi

- **Sécurité/hygiène** : conserver hors de portée des enfants, ne pas absorber. En cas de contact avec la peau et les yeux, rincer immédiatement à l'eau pendant 15 minutes.
- Se conformer aux instructions des étiquettes et fiches de sécurité.

## Observations

L'application de ce type de peinture est conforme au DTU 59.3.  
Il appartient à l'apporteur de veiller au respect de ces règles, car il engage sa responsabilité.

*Produit réservé à l'usage professionnel*