

CIMES FLEX SE D3



Fiche sécurisée n° 347
Fiche technique n° 347
Version : juin 2021

**PEINTURE ACRYLIQUE MATE DE FACADE
GARNISSANTE SEMI EPAISSE TYPE D3
POUR TRAVAUX SOIGNES ET COURANT
EN PHASE AQUEUSE – ASPECT MAT**



Caractéristiques principales :

- ⇒ Très opacifiante
- ⇒ Effet perlant
- ⇒ Masque des imperfections et le faïençage
- ⇒ Perméable à la vapeur
- ⇒ Forte résistance à l'encrassement
- ⇒ Rénove les façades peintes ou revêtues
- ⇒ Adhérence élevée
- ⇒ Lavable et lessivable
- ⇒ Insaponifiable et non jaunissante

Environnement	Sanitaire	Performance	Nettoyage	Matériel	Destination	Couleurs	Consommation
						Blanc + bases à teinter	 3 à 5 m ² /L

Domaine d'utilisation

Le **CIMES FLEX SE D3** est une peinture de façade à base de résine pur acrylique modifiée semi épaisse. Elle est destinée aux ravalements de tous types de maçonnerie même très récente, ciment, plâtre, pierre dure, vieille peinture, ... sauf sur bois nu et plâtre poudrant.

Le **CIMES FLEX SE D3** bénéficie d'une excellente tenue sous tous les climats. Elle résiste parfaitement aux agents chimiques atmosphériques.

Pour d'autres domaines d'application, demander conseil aux Peintures Cimentol sur info@cimentol.fr

Mode opératoire

1. Préparation du fond

S'applique sur tous supports muraux verticaux convenablement préparés et secs sauf sur bois nu et plâtre poudrant.

Sur fonds anciens, détériorés ou présentant des différences d'absorption, il est recommandé pour obtenir une teinte de finition parfaitement uniforme d'appliquer une couche de notre **CIMES PRIMER** ou d'**EKOPRIM**.

2. Application

Après une simple agitation du produit, appliquer directement le produit au rouleau, à la brosse ou au pistolet (dans ce cas, une dilution est nécessaire).

3. Recommandations d'utilisation

Imprimer avec notre **CIMES PRIMER** ou **EKOPRIM** afin d'obtenir une finition parfaite et durable.

Données techniques

Aspects	Film mat tendu
Couleur	Blanc + bases à teinter
Composant principal	Liant mixte acrylique en phase aqueuse
Conditionnement	3L – 15L
Consommation	3 à 5m ² /L
Destination	Extérieur
Densité	1.5
Temps de séchage	Hors poussière : 30 minutes Sec au toucher : 2 heures Recouvrable : 24 heures
Température ambiante de travail	Mini > 5 °C Humidité relative < 80%
Matériel d'application	Brosse, rouleau, pistolet airless
Nettoyage du matériel	Eau tiède
Dilution	5% d'eau
Stockage	Lieu sec ; à l'abri des fortes chaleurs
Classification	NFT 36005 famille 1 classe 7B2
Taux de COV	(Valeur limite 2010 : 40 gr/L) Contient 0.10gr/L
Fiche de données sécurité	Disponible par fax ou Internet à www.cimentol.fr

Précautions d'emploi

- **Sécurité/hygiène** : conserver hors de portée des enfants, ne pas absorber. En cas de contact avec la peau et les yeux, rincer immédiatement à l'eau pendant 15 minutes.
- Se conformer aux instructions des étiquettes et fiches de sécurité.

Observations

L'application de ce type de peinture est conforme au DTU 59.3.
Il appartient à l'applicateur de veiller au respect de ces règles, car il engage sa responsabilité.

Produit réservé à l'usage professionnel