



Fiche sécurisée n° 001
Fiche technique n° 001
Version : mai 2021

PEINTURE HYDROFUGE D'ISOLATION EN PHASE SOLVANT POUR FONDS HUMIDES INTERIEUR / EXTERIEUR



Caractéristiques principales :

- ⇒ Haute performance d'adhérence sur tous supports
- ⇒ Haut pouvoir anti-salpêtre et hydrofugeant
- ⇒ Sèche en atmosphère humide
- ⇒ Grande résistance à l'usure et à l'agression climatique
- ⇒ Grande facilité d'emploi
- ⇒ Prête à l'emploi

Environnement	Sanitaire	Performance	Nettoyage	Matériel	Destination	Couleurs	Consommation
						Blanc	 5 à 6 m ² /L

Domaine d'utilisation

Le **CIMENTOL C** est une peinture hydrofuge par excellence, idéale pour la mise en peinture des ciments, bétons, plâtres, briques et fibrociments. Son application peut se faire sur fond humide à condition que celui-ci soit dur et non friable.

Cette qualité essentielle la destine particulièrement aux établissements travaillant en atmosphère humide tels que : malteries, distilleries, chais à vin, frigorifiques...

Le **CIMENTOL C** possède une bonne résistance à l'usure, aux actions alcalines ou acides des ciments et plâtres, aux hydrocarbures aliphatiques saturés, à l'eau de mer et à l'air salin.

Le **CIMENTOL C** permet de résoudre le problème de collage de papiers peints sur murs humides. Après application d'une ou deux couches de **CIMENTOL C** suivant le degré d'humidité, on pourra étendre le papier peint en encollant également la surface au moment de la pose.

Pour tous autres supports, demander conseil aux Peintures Cimentol sur info@cimentol.fr

Mode opératoire

Le **CIMENTOL C** est prêt à l'emploi

1. Préparation du fond

Le support doit être soigneusement préparé, soit par brossage, lessivage ou décapage des anciennes peintures, élimination des graisses à l'aide de solvant approprié (préparation conforme aux DTU 59.3).

2. Utilisation du CIMENTOL C

Au rouleau, à la brosse ou au pistolet (dilué à 5 ou 10% de white spirit) : une couche avant finition.

Données techniques

Aspects	Mat lisse
Couleur	Blanc
Taux de brillance	
Composant principal	Glycérophtalique
Conditionnement	1L – 3L - 15L
Consommation	5 à 6 m ² /L
Destination	Intérieur / extérieur
Densité	1.65
Extrait sec	
Temps de séchage	Hors poussière : 3 heures Sec : 8 heures Recouvrable : 20 heures
Température ambiante de travail	10°C < T° < 35°C
Matériel d'application	Brosse, rouleau, pistolet airless
Nettoyage du matériel	White-spirit
Dilution	White-spirit
Stockage	Tenir à l'abri des fortes chaleurs et du gel
Classification	Famille 1 classe 4A
Taux de COV	<300gr/L
Fiche de données sécurité	Disponible par fax ou Internet à www.cimentol.fr

Précautions d'emploi

- Sécurité/hygiène : non inflammable ; conserver hors de portée des enfants.
- Se conformer aux instructions des étiquettes et fiches de sécurité.

Observations

La norme NF P74-201 et 2, ref DTU 59.1 « travaux de peinture » définit les règles professionnelles de préparation des supports. Il appartient à l'applicateur de veiller au respect de ces règles, car il engage sa responsabilité.

Produit réservé à l'usage professionnel