



Fiche sécurisée n° 004  
Fiche technique n° 004  
Version : mai 2021

**PEINTURE D'IMPRESSION  
GLYCEROPHTALIQUE A HAUT EXTRAIT SEC  
POUR TRAVAUX COURANTS RECOMMANDEE SUR FONDS  
BOIS INTERIEUR / EXTERIEUR**



**Caractéristiques principales :**

- ⇒ Bon pouvoir de pénétration
- ⇒ Opacifiant
- ⇒ Résiste sur fonds pulvérents
- ⇒ Insaponifiable
- ⇒ Utilisation airless possible
- ⇒ Bois microporeux

Environnement	Sanitaire	Performance	Nettoyage	Matériel	Destination	Couleurs	Consommation
						Blanc	 8 à 10 m²/L

## Domaine d'utilisation

**NEXO FOND HES** s'applique à l'intérieur et à l'extérieur pour tous travaux neufs ou d'entretien.

**NEXO FOND HES** permet entre autres un recouvrement rapide (gain de temps travail) des murs et plafonds au rouleau ou à l'airless assurant une finition de bonne qualité.

Cette peinture s'emploie sur tous supports vieux ou neufs convenablement préparés tels que : papiers, enduits à l'eau ou gras, plâtres, briques, ciments, maçonneries, parpaing, bois, fer.

Pour tous autres supports, demander conseil aux Peintures Cimentol sur [info@cimentol.fr](mailto:info@cimentol.fr)

## Mode opératoire

Le **NEXOFOND HES** est une peinture d'impression glycérophtalique thixotropée prête à l'emploi.

**1. Préparation du fond**

Le support doit être propre, sain, sec et solide.

**2. Utilisation du NEXOMAT HES**

Bien mélanger avant l'emploi de façon à parfaitement homogénéiser le produit. Toujours peindre grassement.

**3. Recommandations d'utilisation**

Si dilution uniquement en 1ère couche

FONDS A PEINDRE	PREPARATION DU FOND	IMPRESSION	FINITION	ENTRETIEN/PROTECTION
Plâtre et dérivés secs	Egrenage Dépoussiérage	Une couche d'impression	Deux couches de FINITION	Une couche d'EKOGLOSS (si besoin)

Bétons et dérivés neufs		<b>NEXO FOND HES</b> (Glycérophthalique) (si forte nécessité)		
Bois et dérivés neufs	Ponçage Décapage Dépoussiérage	Une couche d'impression <b>NEXO FOND HES</b> (Glycérophthalique) (si forte nécessité)	Deux couches de <b>FINITION</b>	Une couche d' <b>EKOGLASS</b> (si besoin)
Anciennes peintures bon état	Lessivage Ponçage si nécessaire		Deux couches de <b>FINITION</b>	Une couche d' <b>EKOGLASS</b> (si besoin)
Anciennes peintures mauvaises état	Décapage, si besoin Dépoussiérage	Une couche d'impression <b>NEXO FOND HES</b> (Glycérophthalique) (si forte nécessité)		Une couche d' <b>EKOGLASS</b> (si besoin)
Métaux ferreux	Elimination et passivation de la rouille	Une couche <b>NEXOLUTION</b>	Deux couches de <b>FINITION</b>	Une couche d' <b>EKOGLASS</b> (si besoin)

## Données techniques

<b>Aspects</b>	Satin légèrement pommelé
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Taux de brillance</b>	
<b>Composant principal</b>	Résine glycérophthalique thixotrope à haut extrait sec
<b>Conditionnement</b>	3L - 15L
<b>Consommation</b>	8 à 10 m <sup>2</sup> /L
<b>Destination</b>	Intérieur / extérieur
<b>Densité</b>	1.60
<b>Extrait sec</b>	Poids : 77%
<b>Temps de séchage</b>	Hors poussière : 4 heures Sec : 12 heures Recouvrable : 24 heures
<b>Température ambiante de travail</b>	>8°C
<b>Matériel d'application</b>	Brosse, rouleau, pistolet airless
<b>Nettoyage du matériel</b>	White Spirit
<b>Dilution</b>	Ajouter éventuellement 2 à 4% de White Spirit
<b>Stockage</b>	Tenir à l'abri des fortes chaleur et du gel
<b>Classification</b>	Famille 1 classe 4A
<b>Taux de COV</b>	<300gr/L
<b>Fiche de données sécurité</b>	Disponible par fax ou Internet à <a href="http://www.cimentol.fr">www.cimentol.fr</a>

## Précautions d'emploi

- **Sécurité/hygiène** : non inflammable ; conserver hors de portée des enfants.
- Se conformer aux instructions des étiquettes et fiches de sécurité.

## Observations

La norme NF P74-201 et 2, ref DTU 59.1 « travaux de peinture » définit les règles professionnelles de préparation des supports. Il appartient à l'applicateur de veiller au respect de ces règles, car il engage sa responsabilité.

*Produit réservé à l'usage professionnel*