

NEXOCRYL PRIMER SP



IMPRESSION SOUS COUCHE ACRYLIQUE
POUR GRAND CHANTIER D'INTERIEUR, IDEALE POUR
PLACO

Fiche sécurisée n° 009b
 Fiche technique n° 009b
 Version : mai 2021



Caractéristiques principales :

- ⇒ **Fort pouvoir d'adhérence sur supports maçonnés**
- ⇒ Sous couche opacifiante
- ⇒ Faible odeur
- ⇒ Séchage rapide : mise à disposition rapide des locaux traités
- ⇒ Application mécanisée facile
- ⇒ Prête à l'emploi
- ⇒ Fonction AIR QUALI (par addition de la soludose Air Quali) qui capte et détruit les polluants intérieurs tels que formaldéhydes, hexaldéhydes et acétaldéhydes

Environnement	Sanitaire	Performance	Nettoyage	Matériel	Destination	Couleurs	Consommation
A+ 						Blanc	 10 à 14 m ² /L

Domaine d'utilisation

Le **NEXOCRYL PRIMER SP** est une peinture d'impression chantier en phase aqueuse Elle s'applique sur tous supports du bâtiment, neufs ou de rénovation.

Le **NEXOCRYL PRIMER SP** s'applique sur des supports tels que menuiseries et maçonneries et est idéale pour le placo.

Sur métaux ferreux, application obligatoire d'un primaire antirouille type **KARAX PRIMER**.

Pour tous autres supports, demander conseil aux Peintures Cimentol sur info@cimentol.fr

Par addition de la **Soludose AIR QUALI**, le **NEXOCRYL PRIMER SP** peut être rendu dépolluant de l'air intérieur (récupération des formaldéhydes, des hexaldéhydes et des acétaldéhydes).

Mode opératoire

1. Préparation du fond

S'applique sur tous supports secs, sains, propres et solides, non exposés à des remontées d'humidité.

Dépolir les peintures par lessivage alcalin, rincer et laisser sécher.

2. Utilisation du NEXOCRYL PRIMER SP

Pour une application au pistolet airless, le produit peut être dilué à 5% d'eau.

Laisser sécher à cœur avant de recouvrir d'une peinture de finition.

Données techniques

Aspects	Mat - tendu
---------	-------------

Couleur	Blanc opacifiant
Composant principal	Copolymère acrylique
Conditionnement	2.5L - 15L - Big fut kraft 100L
Consommation	10 à 14 m ² /L
Destination	Intérieur
Densité	1.55
Extrait sec	
Temps de séchage	Hors poussière : 30 minutes Sec : 2 heures Recouvrable : 24 heures
Température ambiante de travail	De 10°C à 35°C Humidité relative < 80%
Matériel d'application	Brosse, rouleau, pistolet airless
Nettoyage du matériel	A l'eau
Dilution	A l'eau
Stockage	Conserver à l'abri du gel
Classification	Famille 1 classe 7B2
Taux de COV	<2gr/L
Fiche de données sécurité	Disponible par fax ou Internet à www.cimentol.fr

Précautions d'emploi

- Sécurité/hygiène : non inflammable ; conserver hors de portée des enfants.
- Se conformer aux instructions des étiquettes et fiches de sécurité.

Informations de consommateurs

Evitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la peinture dont vous avez besoin par rapport au rendement de celle-ci. Refermez les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. Si vous avez de la peinture inutilisée, ne la jetez pas dans l'évier, les toilettes ou la poubelle, renseignez-vous auprès des autorités locales.

Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie. Bien refermer après utilisation pour une conservation optimum.

Observations

La norme NF P74-201 et 2, ref DTU 59.1 « travaux de peinture » définit les règles professionnelles de préparation des supports. Il appartient à l'applicateur de veiller au respect de ces règles, car il engage sa responsabilité.

Produit réservé à l'usage professionnel