

CIMENTOL**PEINTURE D'IMPRESSION ACRYLIQUE
A FORT POUVOIR D'ADHERENCE
INTERIEUR / EXTERIEUR**Fiche sécurisée n° 021
Fiche technique n° 021
Version : aout 2023**Caractéristiques principales :**

- ⇒ **Fort pouvoir d'adhérence sur tous supports - pénétrante**
- ⇒ Sous couche très opacifiante
- ⇒ Sans odeur
- ⇒ Séchage rapide ; mise à disposition rapide des locaux
- ⇒ Prête à l'emploi
- ⇒ Film microporeux

Environnement	Sanitaire	Performance	Nettoyage	Matériel	Destination	Couleurs	Consommation
A+  				  		Blanc	 12 à 14 m ² /L

Domaine d'utilisation

L'**EKOPRIM** est une peinture d'impression universelle en phase aqueuse d'usage intérieur ou extérieur. Elle s'applique sur tous supports du bâtiment neuf ou de rénovation.

L'**EKOPRIM** s'applique sur des supports tels que menuiserie, maçonnerie, PVC (gouttières) et polystyrène

L'**EKOPRIM** apporte une meilleure adhérence et isolation sur tous supports poreux.

L'**EKOPRIM** peut être également utilisée sur supports légèrement humides superficiellement.

Sur supports poreux appliquer au préalable la sous couche **EKOPRIM**.

Sur métaux ferreux, application obligatoire d'un primaire antirouille type **NEXOLUTION U**.

Pour tous autres supports, demander conseil aux Peintures Cimentol sur info@cimentol.fr

Mode opératoire

L'**EKOPRIM** est prête à l'emploi

1. Préparation du fond

Le support doit être propre, sain, sec et solide, non exposé à des remontées d'humidité. Dépoussiérer les peintures par lessivage alcalin, rincer et laisser sécher.

2. Utilisation du EKOPRIM

Bien que prête à l'emploi pour une application brosse, rouleau, une dilution de 5 à 10% d'eau peut s'avérer souhaitable sur supports poreux en première couche.

Pour une application au pistolet airless, diluer à environ 5% à 10% d'eau.

Laisser sécher à cœur avant de recouvrir d'une peinture de finition.

Données techniques

Aspects	Mat
Couleur	Blanc opacifiant
Taux de brillance	
Composant principal	Copolymère acrylique
Conditionnement	1L – 3L - 15L
Consommation	12 à 14 m ² /L
Destination	Intérieur / extérieur
Densité	1.35
Extrait sec	
Temps de séchage	Hors poussière : 30 minutes Sec : 1 heure Recouvrable : 3 à 4 heures
Température ambiante de travail	10°C < T° < 35°C
Matériel d'application	Brosse, rouleau, pistolet airless
Nettoyage du matériel	Eau
Dilution	Eau
Stockage	Craint le gel
Classification	famille 1 classe 7B2
Taux de COV	<1gr/L
Fiche de données sécurité	disponible par fax ou Internet à www.cimentol.fr

Précautions d'emploi

- Sécurité/hygiène : non inflammable ; conserver hors de portée des enfants.
- Se conformer aux instructions des étiquettes et fiches de sécurité

Observations

La norme NF P74-201 et 2, ref DTU 59.1 « travaux de peinture » définit les règles professionnelles de préparation des supports. Il appartient à l'applicateur de veiller au respect de ces règles, car il engage sa responsabilité.

Produit réservé à l'usage professionnel