

MATMAX OFF ROAD

CIMENTOL

Fiche sécurisée n° 031
Fiche technique n° 031
Version : juin 2024

**PEINTURE UNIVERSELLE MUTIFONCTIONS
PRIMAIRE ET FINITION MAT ACRYLIQUE
SUPER COUVRANTE INT/EXT D2
POUR TRAVAUX INTERIEURS/EXTERIEURS SOIGNES ET
TRES SOIGNES**



Caractéristiques principales :

- ⇒ Très grande blancheur
- ⇒ Matité exceptionnel 2,5° à 60
- ⇒ Haut pouvoir opacifiant = une seule couche de finition suffit = gain de temps
- ⇒ Excellent accrochage sur la plupart des supports sans primaire (y compris rouillé) : primaire finition
- ⇒ Haut pouvoir garnissant
- ⇒ Pouvoir isolant ces taches courantes et principe anti flash rust
- ⇒ Non jaunissant, résistant aux alcalins
- ⇒ Sans odeur
- ⇒ Excellente résistance au lavage
- ⇒ Bonne résistance aux intempéries
- ⇒ Respect de l'environnement
- ⇒ Lessivable

Environnement	Sanitaire	Performance	Nettoyage	Matériel	Destination	Couleurs	Consommation
 						Blanc, base neutre	 12 à 14 m ² /L

Domaine d'utilisation

Le **MATMAX OFF ROAD** est une peinture de finition universelle multi fonctions (4X4) d'intérieur et d'extérieur (type D2) en phase aqueuse pour tous travaux soignés neufs ou d'entretien. Doté d'un promoteur d'adhérence, cette peinture peut être utilisée sur de nombreux supports sans primaire (y compris rouillé). **MATMAX OFF ROAD** permet en plus un recouvrement rapide (gain de temps travail) des murs et plafonds en une seule passe (plus couche impression), mais également une finition de grande qualité. (travaux très soignés)

Cette peinture s'applique sur de nombreux supports tels que : les anciennes peintures, plâtres, briques, ciments, parpaing, bois, le métal ... Résistante aux intempéries et aux pollutions, cette peinture peut être utilisé sur anciens crépis faiblement texturés, bardage, galva, PVC rigide, bois non déformable.

Par addition de la **Soludose AIR QUALI**, le **MATMAX OFF ROAD** peut être rendu dépolluant de l'air intérieur (récupération des formaldéhydes, des hexaldéhydes et des acétaldéhydes)

Pour tous autres supports, demander conseil aux Peintures Cimentol sur info@cimentol.fr

Mode opératoire

Le **MATMAX OFF ROAD** est une peinture prête à l'emploi.

1. Préparation du fond

Le support doit être propre, sain, sec et solide, non exposé à des remontées d'humidité.

Dépolir les peintures par lessivage alcalin, rincer et laisser sécher.

2. Utilisation du MATMAX OFF ROAD

Le **MATMAX OFF ROAD** est prêt à l'emploi pour application à la brosse, au rouleau.

Pour une application au pistolet pneumatique, diluer à environ 5% d'eau.

Dans le cas de fonds poreux, le produit peut être dilué avec 5 à 10% d'eau

FONDS A PEINDRE	PREPARATION DU FOND	IMPRESSION	FINITION	ENTRETIEN/PROTECTION (si besoin)
Plâtre et dérivés secs Bétons et dérivés neufs	Egrenage Dépoussiérage		Deux couches MATMAX OFF ROAD	Une couche d' EKOGLASS MAT (si besoin)
Bois et dérivés neufs	Ponçage Décapage Dépoussiérage		Deux couches MATMAX OFF ROAD	Une couche d' EKOGLASS MAT (si besoin)
Anciennes peintures bon état	Lessivage Ponçage si nécessaire		Deux couches MATMAX OFF ROAD	Une couche d' EKOGLASS MAT (si besoin)
Anciennes peintures en mauvais état	Décapage, si besoin Dépoussiérage			Une couche d' EKOGLASS MAT (si besoin)
Métaux ferreux	Elimination et passivation de la rouille au KARAX ou PASSIVATOR	Une couche NEXOLUTION U ou KARAX PRIMER	Deux couches MATMAX OFF ROAD	Une couche d' EKOGLASS MAT (si besoin)

Données techniques

Aspects	Mat
Couleur	Très grande blancheur. Peut être mis à teinte. Existe en base neutre et en noir teinté d'usine
Taux de brillance	2,5° à 60
Composant principal	Copolymère acrylique
Conditionnement	10L et 3L
Consommation	12 à 14 m ² /L sur support lisse
Destination	Intérieur / extérieur
Densité	1.33 +/-2%
Temps de séchage	Hors poussière : 30 à 45 minutes Sec : 2 à 3 heures Recouvrable : 6 heures
Température ambiante de travail	De 10°C à 35°C Humidité relative < 80%
Matériel d'application	Brosse, rouleau anti-gouttes microfibre 10mm, pistolet airless ; en extérieur rouleau 14 mm
Nettoyage du matériel	A l'eau
Dilution	A l'eau 5% d'eau pour utilisation au pistolet
Label Excel	Zone Verte Excell – Attestation 192-25782
Stockage	Lieu sec, conserver à l'abri du gel
Classification	Famille 1 classe 7B2
Résistance abrasion humide	Classe 1
Taux de COV	<2gr/L
Fiche de données sécurité	Disponible par fax ou Internet à www.cimentol.fr

Précautions d'emploi

- **Sécurité/hygiène** : non inflammable ; conserver hors de portée des enfants.
- Se conformer aux instructions des étiquettes et fiches de sécurité.
- Produit réservé à l'usage professionnel.

Observations

La norme NF P74-201 et 2, ref DTU 59.1 « travaux de peinture » définit les règles professionnelles de préparation des supports. Il appartient à l'apporteur de veiller au respect de ces règles, car il engage sa responsabilité.

Produit réservé à l'usage professionnel
