

## NEXOMAT HES



Fiche sécurisée n° 004  
Fiche technique n° 004  
Version : mai 2021

**PEINTURE DE FINITION GLYCEROPHTALIQUE  
MATE A HAUT EXTRAIT SEC**  
**POUR TRAVAUX COURANTS RECOMMANDEE SUR FONDS  
BOIS OU METAL INTERIEUR / EXTERIEUR**



#### Caractéristiques principales :

- ⇒ **Grande blancheur et mat absolu : « grand standing »**
- ⇒ Fort pouvoir opacifiant
- ⇒ Sans reprise ni coulure (structure thixotropée)
- ⇒ Temps de reprise important pour un travail professionnel de qualité
- ⇒ Excellent rendement : couvre en 1 couche
- ⇒ Excellente lessivabilité
- ⇒ Anti flash-rust : principe inhibiteur
- ⇒ Bois microporeux

Environnement	Sanitaire	Performance	Nettoyage	Matériel	Destination	Couleurs	Consommation
						Blanc	 9 à 12 m <sup>2</sup> /L

#### Domaine d'utilisation

Le **NEXOMAT HES** est une peinture glycérophtalique mate haute gamme pour la décoration et finition des maçonneries intérieures et extérieures pour tous travaux neufs ou d'entretien. Grâce à son fort extrait sec, le **NEXOMAT HES** permet entre autre un recouvrement en une seule couche des murs et plafonds au rouleau une finition de très haute qualité.

Cette peinture s'emploie sur tous supports vieux ou neufs convenablement préparés tels que : papiers, enduits à l'eau ou gras, plâtres, briques, ciments, maçonneries, parpaing, bois, fer.

Pour tous autres supports, demander conseil aux Peintures Cimentol sur [info@cimentol.fr](mailto:info@cimentol.fr)

#### Mode opératoire

Le **NEXOMAT HES** est une peinture glycérophtalique thixotropée prête à l'emploi.

##### 1. Préparation du fond

Le support doit être propre, sain, sec et solide

En cas de besoin préparer les fonds selon les règles de l'art. S'il y a lieu d'appliquer une impression, employer notre **NEXOFOND HES**.

##### 2. Utilisation du NEXOMAT HES

Bien mélanger avant l'emploi de façon à parfaitement homogénéiser le produit. Toujours peindre grassement. Utilisation airless diluer de 2 à 4% de white-spirit.

### 3. Recommandations d'utilisation

Si dilution uniquement en 1ère couche

FONDS A PEINDRE	PREPARATION DU FOND	IMPRESSION	FINITION	ENTRETIEN/PROTECTION
Plâtre et dérivés secs Bétons et dérivés neufs	Egrenage Dépoussiérage	Une couche d'impression <b>NEXO FOND HES</b> (Glycérophthalique) (si forte nécessité)	Deux couches de <b>NEXOMAT HES</b>	Une couche d' <b>EKOGLASS MAT</b> (si besoin)
Bois et dérivés neufs	Ponçage Décapage Dépoussiérage	Une couche d'impression <b>NEXO FOND HES</b> (Glycérophthalique) (si forte nécessité)	Deux couches de <b>NEXOMAT HES</b>	Une couche d' <b>EKOGLASS MAT</b> (si besoin)
Anciennes peintures bon état	Lessivage Ponçage si nécessaire		Deux couches de <b>NEXOMAT HES</b>	Une couche d' <b>EKOGLASS MAT</b> (si besoin)
Anciennes peintures mauvaises état	Décapage, si besoin Dépoussiérage	Une couche d'impression <b>NEXO FOND HES</b> (Glycérophthalique) (si forte nécessité)		Une couche d' <b>EKOGLASS MAT</b> (si besoin)
Métaux ferreux	Elimination et passivation de la rouille	Une couche <b>NEXOLUTION</b>	Deux couches de <b>NEXOMAT HES</b>	Une couche d' <b>EKOGLASS MAT</b> (si besoin)

### Données techniques

<b>Aspects</b>	Mat sans tension / ou tendu
<b>Couleur</b>	Blanc, peut être teintée par nos soins
<b>Taux de brillance</b>	
<b>Composant principal</b>	Résine glycérophthalique thixotrope à haut extrait sec
<b>Conditionnement</b>	3L - 15L
<b>Consommation</b>	9 à 12 m <sup>2</sup> /L
<b>Destination</b>	intérieur / extérieur
<b>Densité</b>	1.80
<b>Extrait sec</b>	Poids : 77%
<b>Temps de séchage</b>	Hors poussière : 4 heures Sec : 12 heures Recouvrable : 24 heures
<b>Température ambiante de travail</b>	>8°C
<b>Matériel d'application</b>	Brosse, rouleau, pistolet airless
<b>Nettoyage du matériel</b>	White Spirit
<b>Dilution</b>	Ajouter éventuellement 2 à 4% de White Spirit
<b>Stockage</b>	Tenir à l'abri des fortes chaleur et du gel
<b>Classification</b>	Famille 1 classe 4A
<b>Taux de COV</b>	<300gr/L
<b>Fiche de données sécurité</b>	Disponible par fax ou Internet à <a href="http://www.cimentol.fr">www.cimentol.fr</a>

### Précautions d'emploi

- Sécurité/hygiène : non inflammable ; conserver hors de portée des enfants.
- Se conformer aux instructions des étiquettes et fiches de sécurité.

### Observations

La norme NF P74-201 et 2, ref DTU 59.1 « travaux de peinture » définit les règles professionnelles de préparation des supports.

Il appartient à l'applicateur de veiller au respect de ces règles, car il engage sa responsabilité.

*Produit réservé à l'usage professionnel*

---