GAMME CHANTIERS

NEXOCRYL SATIN

PEINTURE DE FINITION SATINEE ACRYLIQUE

POUR TRAVAUX COURANTS ET SOIGNES D'INTERIEUR

Fiche sécurisée n° 126
Fiche technique n° 126
Version : mai 2021

Caractéristiques principales :

- ⇒ **Bon pouvoir opacifiant et garnissant**
- ⇒ Très grande blancheur
- ⇒ Intérieur / Extérieur
- ⇒ Séchage rapide : mise à disposition rapide des locaux traités
- ⇒ Application mécanisée facile
- ⇒ Fonction AIR QUALI (par addition de la soludose Air Quali) qui capte et détruit les polluants intérieurs tels que formaldéhydes, hexaldéhydes et acétaldéhydes

Environnement	Sanitaire	Performance	Nettoyage	Matériel	Destination	Couleurs	Consommation
A+					int. ext.	Blanc	10 à 14 m²/L

Domaine d'utilisation

Le **NEXOCRYL SATIN** est une peinture satinée en phase aqueuse aux copolymères acryliques pour la rénovation et la décoration intérieure (travaux courants et soignés).
Du fait de son séchage rapide et de sa faible odeur, le **NEXOCRYL SATIN** évite une immobilisation prolongée des locaux à décorer.
Il s'applique sur tous types de supports du bâtiment : plâtre, placoplâtre, briques, maçonnerie enduite, enduit à l'eau, isorel, contre-plaqué, métaux ferreux protégés par un bon antirouille (type KARAX PRIMER), matières plastiques et bois.

Pour tous autres supports, demander conseil aux Peintures Cimentol sur info@cimentol.fr

Par addition de la **Soludose AIR QUALI**, le **NEXOCRYL SATIN** peut être rendu dépolluant de l'air intérieur (récupération des formaldéhydes, des hexaldéhydes et des acétaldéhydes).

Mode opératoire

1. Préparation du fond

S'applique sur tous supports secs, sains, durs et préalablement brossés, grattés ou dégraissés suivant les cas.

2. Utilisation du NEXOCRYL SATIN

Imprimer les fonds si besoin avec le **NEXOCRYL SATIN** en diluant à 5-10% d'eau. Appliquer la deuxième couche pure.
Pour une application au pistolet airless, le produit peut être dilué à 5% d'eau
Laisser sécher à cœur avant de recouvrir d'une peinture de finition.

Pour une finition soignée, utiliser une brosse spéciale acrylique ou un rouleau polyester de 5 à 10 mm.

Données techniques

Aspects	Satin, film tendu et garnissant
Couleur	Blanc
Taux de brillance	
Composant principal	Copolymère acrylique
Conditionnement	2.5L - 15L - Big fut kraft 100L
Consommation	10 à 14 m²/L
Destination	Intérieur
Densité	1.34
Extrait sec	Poids : 66% Volume : 45%
Temps de séchage	Hors poussière : 30 minutes Sec : 2 heures Recouvrable : 3 heures
Température ambiante de travail	De 8°C à 35°C Humidité relative < 80%
Matériel d'application	Brosse (spécial acrylique), rouleau (polyester 5 à 10 mm), pistolet airless
Nettoyage du matériel	A l'eau
Dilution	A l'eau
Stockage	Conserver à l'abri du gel
Classification	Famille 1 classe 7B2
Taux de COV	<2gr/L
Fiche de données sécurité	Disponible par fax ou Internet à www.cimentol.fr

Précautions d'emploi

- Sécurité/hygiène : non inflammable ; conserver hors de portée des enfants.
- Se conformer aux instructions des étiquettes et fiches de sécurité

Informations de consommateurs

Evitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la peinture dont vous avez besoin par rapport au rendement de celle-ci. Refermez les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. Si vous avez de la peinture inutilisée, ne la jetez pas dans l'évier, les toilettes ou la poubelle, renseignez-vous auprès des autorités locales.

Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.
Bien refermer après utilisation pour une conservation optimum.

Observations

La norme NF P74-201 et 2, ref DTU 59.1 « travaux de peinturage » définit les règles professionnelles de préparation des supports.
Il appartient à l'applicateur de veiller au respect de ces règles, car il engage sa responsabilité.

Produit réservé à l'usage professionnel