


NEXOSATIN VELOURS HES



Fiche sécurisée n° 116
Fiche technique n° 116
Version : mai 2021

**PEINTURE DE FINITION GLYCEROPHTALIQUE
VELOURS A HAUT EXTRAIT SEC POUR
TRAVAUX COURANTS RECOMMANDEE SUR
BOIS OU METAL INTERIEUR / EXTERIEUR**



Caractéristiques principales :

- ⇒ **Grande blancheur et faible brillance**
- ⇒ Garnissant, masque les défauts
- ⇒ Fort pouvoir opacifiant
- ⇒ Temps de reprise important pour un travail professionnel de qualité
- ⇒ Excellent rendement : couvre en 1 couche
- ⇒ Thixotrope : application facile
- ⇒ Excellente lessivabilité
- ⇒ Anticorrosion : principe inhibiteur
- ⇒ Bois microporeux

Environnement	Sanitaire	Performance	Nettoyage	Matériel	Destination	Couleurs	Consommation
						blanc	 7 à 9 m ² /L

Domaine d'utilisation

Le **NEXOSATIN VELOURS HES** est une peinture glycérophtalique velours haute gamme pour la décoration et finition des maçonneries intérieures et extérieures pour tous travaux neufs ou d'entretien. Grâce à son fort extrait sec, le **NEXOSATIN VELOURS HES** permet entre autres un recouvrement en une seule couche des murs et plafonds au rouleau en assurant une finition de très haute qualité.

Cette peinture s'emploie sur tous supports vieux ou neufs convenablement préparés tels que : papiers, enduits à l'eau ou gras, plâtres, briques, ciments, maçonneries, parpaing, bois, fer.

Pour tous autres supports, demander conseil aux Peintures Cimentol sur info@cimentol.fr

Mode opératoire

Le **NEXOSATIN VELOURS HES** est une peinture glycérophtalique thixotropée prête à l'emploi

1. Préparation du fond

Le support doit être propre, sain, sec et solide

En cas de besoin préparer les fonds selon les règles de l'art. S'il y a lieu d'appliquer une impression, employer notre **NEXOFOND HES**.

2. Utilisation du NEXOSATIN VELOURS HES

Bien mélanger avant l'emploi de façon à parfaitement homogénéiser le produit. Toujours peindre grassement. Utilisation airless diluer de 2 à 4% de white-spirit.

3. Recommandations d'utilisation

Si dilution uniquement en 1ère couche

FONDS A PEINDRE	PREPARATION DU FOND	IMPRESSION	FINITION	ENTRETIEN/PROTECTION
Plâtre et dérivés secs Bétons et dérivés neufs	Egrenage Dépoussiérage	Une couche d'impression NEXO FOND HES (Glycérophtalique) (si forte nécessité)	Deux couches de NEXOSATIN VELOURS HES	Une couche d' EKOGLASS SATIN (si besoin)
Bois et dérivés neufs	Ponçage Décapage Dépoussiérage	Une couche d'impression NEXO FOND HES (Glycérophtalique) (si forte nécessité)	Deux couches de NEXOSATIN VELOURS HES	Une couche d' EKOGLASS SATIN (si besoin)
Anciennes peintures bon état	Lessivage Ponçage si nécessaire		Deux couches de NEXOSATIN VELOURS HES	Une couche d' EKOGLASS SATIN (si besoin)
Anciennes peintures mauvaises état	Décapage, si besoin Dépoussiérage	Une couche d'impression NEXO FOND HES (Glycérophtalique) (si forte nécessité)		Une couche d' EKOGLASS SATIN (si besoin)
Métaux ferreux	Elimination et passivation de la rouille	Une couche NEXOLUTION	Deux couches de NEXOSATIN VELOURS HES	Une couche d' EKOGLASS SATIN (si besoin)

Données techniques

Aspects	Satimat légèrement pommelé
Couleur	Blanc
Taux de brillance	25 à 60°
Composant principal	Résine glycérophtalique thixotrope à haut extrait sec
Conditionnement	3L - 15L
Consommation	7 à 9 m ² /L
Destination	intérieur / extérieur
Densité	1.70
Extrait sec	Poids : 77%
Temps de séchage	Hors poussière : 2 heures sec : 4 à 6 heures recouvrable : 24 heures
Température ambiante de travail	>8°C
Matériel d'application	Brosse, rouleau, pistolet airless
Nettoyage du matériel	White Spirit
Dilution	Ajouter éventuellement 2 à 4% de White Spirit
Stockage	Tenir à l'abri des fortes chaleur et du gel
Classification	famille 1 classe 4A
Taux de COV	<300gr/L
Fiche de données sécurité	disponible par fax ou Internet à www.cimentol.fr

Précautions d'emploi

- Sécurité/hygiène : non inflammable ; conserver hors de portée des enfants.
- Se conformer aux instructions des étiquettes et fiches de sécurité

Observations

La norme NF P74-201 et 2, ref DTU 59.1 « travaux de peinture » définit les règles professionnelles de préparation des supports. Il appartient à l'applicateur de veiller au respect de ces règles, car il engage sa responsabilité.

Produit réservé à l'usage professionnel