

VERNIS DECOPOX

CIMENTOL

VERNIS INCOLORE POLYURETHANE BI
COMPOSANT PHASE AQUEUSE POUR LA
PROTECTION ET LA DECORATION DU SYTEME
DECOPOX



Fiche sécurisée n° 213
Fiche technique n° 213
Version : aout 2023

Caractéristiques principales :

- ⇒ **Excellente performance du revêtement : adhésion, résistance mécanique**
- ⇒ PV alimentaire
- ⇒ Incolore
- ⇒ Aspects esthétiques : MAT / SATIN / BRILLANT
- ⇒ Séchage rapide
- ⇒ Facile d'emploi et d'entretien

Environnement	Sanitaire	Performance	Nettoyage	Matériel	Destination	Couleurs	Consommation
 						incolore	 8 à 10 m ² /L

Domaine d'utilisation

Le **VERNIS DECOPOX** est un vernis incolore de finition polyuréthane bi-composant en phase aqueuse pour la protection et la finition décorative en priorité de plans de travail, bacs de douche et surfaces fortement sollicitées.

Pour tous autres supports, demander conseil aux Peintures Cimentol sur info@cimentol.fr

Mode opératoire

1. Préparation du support

Application sur sols de bonne qualité, dépoussiérés, dégraissés, cohérents.

Dans le cas de fonds poreux et irréguliers, il est nécessaire de préparer le fond par une passe de vernis qui servira d'imprégnation.

2. Préparation du VERNIS DECOPOX

Mélanger les deux composants afin d'obtenir un mélange homogène.

Diluer à 2% d'eau max en cas de forte température.

3. Application

Brosse, rouleau.

4. Recommandation d'utilisation

- Vérifier la tenue du fond et réaliser les opérations de préparation en conformité avec le tableau du dossier **SYSTEME SOL**.
- Insérer la totalité du durcisseur dans la base.
- Respecter les données techniques ci-dessous de ventilation, température, hygrométrie.

Données techniques

Aspects	Mat, satin et brillant
Couleur	Produit incolore
Composant principal	Polyuréthane bi composant en phase aqueuse
Conditionnement	1L – 5L
Consommation	8 à 10 m ² /L
Destination	Intérieur
Densité	1.05
Rapport poids base/durcisseur	
Pot life	
Temps de séchage	Sec : 6 heures Recouvrable : 6 à 12 heures Circulable piéton : 24 heures Circulable trafic lourd : 48/72 heures
Température ambiante de travail	10°C < T° < 30°C Humidité relative < 80%
Température du support	> à 3°C du point de rosée
Résistance à l'abrasion	Bonne
Résistance à l'agression chimique	
Matériel d'application	Brosse, rouleau (poils ras)
Nettoyage du matériel	Eau tiède
Dilution	Max 2% d'eau
Stockage	Conserver à l'abri du gel
Classification	AFNOR famille 1 classe 6A
Classement au feu	M1 sur supports M1 pour M01
PV Alimentaire	N°RE-09/03373
Taux de COV	<1gr/L
Fiche de données sécurité	Disponible par fax ou Internet à www.cimentol.fr

Précautions d'emploi

- Sécurité/hygiène : sans solvant, non inflammable ; conserver hors de la portée des enfants, éviter un contact prolongé avec la peau, se laver fréquemment les mains, ne pas absorber.
- Se conformer aux instructions des étiquettes et fiches de sécurité.
- Produit réservé à l'usage professionnel.

Observations

L'application de ce type de peintures de sol répond au DTU 59.3. Il appartient à l'applicateur de veiller au respect de ces règles, car il engage sa responsabilité.

Contient plus de 0.1% de polymères libres de Diisocyanates. Tout utilisateur est tenu de suivre une formation sur www.safeusediisocyanates.eu

Produit réservé à l'usage professionnel