



Fiche sécurisée n° 344
Fiche technique n° 344
Version : juin 2021

PEINTURE MICROPOREUSE DE FACADE A LA PLIOLITE EN PHASE AQUEUSE ASPECT MAT



Caractéristiques principales :

- ⇒ **Microporeux : respiration des matériaux**
- ⇒ Très opacifiant
- ⇒ Imperméable à l'eau
- ⇒ Insaponifiable

Environnement	Sanitaire	Performance	Nettoyage	Matériel	Destination	Couleurs	Consommation
						Blanc Ton pierre + bases à teinter	 10 à 12 m ² /L

Domaine d'utilisation

L'**EKOLITH** est une peinture microporeuse de façade à base de résine pliolute. Perméable à l'air, elle permet la respiration des matériaux tout en restant imperméable à l'eau en surface verticale. Elle est destinée aux ravalements de tous types de maçonnerie même très récente, ciment, plâtre, pierre dure, vieille peinture, ... Sauf sur bois nu et plâtre poudrant.

L'**EKOLITH** bénéficie d'une excellente tenue sous tous climats. Elle résiste parfaitement aux agents chimiques atmosphériques. L'**EKOLITH** est auto-nettoyant grâce à sa fine pellicule superficielle microporeuse qui empêche l'accrochage des salissures qui se retrouvent entraînées par la pluie.

Pour d'autres domaines d'application, demander conseil aux Peintures Cimentol sur info@cimentol.fr

Mode opératoire

1. Préparation du fond

S'applique sur tous supports muraux verticaux convenablement préparés et secs sauf sur bois nu et plâtre poudrant. Sur fonds anciens, détériorés ou présentant des différences d'absorption, il est recommandé pour obtenir une teinte de finition parfaitement uniforme d'appliquer une couche de notre **CIMES PRIMER** ou **EKOPRIM**. Laisser durcir 48 heures avant recouvrement.

2. Application

Après une simple agitation du produit, appliquer directement le produit au rouleau, à la brosse ou au pistolet (dans ce cas, une dilution est nécessaire).

Pour un travail en plusieurs couches, diluer la première couche à 5% d'eau. La couche de finition est toujours pure.

3. Application

Imprimer avec notre **CIMES PRIMER** ou **EKOPRIM** afin d'obtenir une finition parfaite et durable.

Données techniques

Aspects	Film mat tendu
Couleur	Blanc, ton pierre et mise à la teinte sur demande à partir de 50L
Composant principal	Résine pliolite en phase aqueuse
Conditionnement	3L - 15L
Consommation	10 à 12m ² /L
Destination	Intérieur / extérieur
Densité	1.43
Temps de séchage	Hors poussière : 2 à 4 heures Sec : 12 à 14 heures Recouvrable : 24 heures minimum
Température ambiante de travail	Mini > 5 °C Humidité relative < 80%
Matériel d'application	Brosse, rouleau, pistolet airless
Nettoyage du matériel	Eau
Dilution	Eau 5% si fonds poreux Eau si première couche au pistolet
Stockage	Craint le gel
Classification	NFT 36005 famille 1 classe 7B2
Taux de COV	< 1gr/L
Fiche de données sécurité	Disponible par fax ou Internet à www.cimentol.fr

Précautions d'emploi

- Sécurité/hygiène : conserver hors de portée des enfants, ne pas absorber. En cas de contact avec la peau et les yeux, rincer immédiatement à l'eau pendant 15 minutes.
- Se conformer aux instructions des étiquettes et fiches de sécurité.

Observations

L'application de ce type de peinture est conforme au DTU 59.3.

Il appartient à l'applicateur de veiller au respect de ces règles, car il engage sa responsabilité.

Produit réservé à l'usage professionnel