



Fiche sécurisée n° 361
Fiche technique n° 361
Version : novembre 2024

SOLUTION INCOLORE EN PHASE AQUEUSE POUR LE TRAITEMENT HYDROFUGE ET ANTISALPETRE

Caractéristiques principales :

- ⇒ **Traitement hydrofuge des surfaces non peintes (façade, pierre,...)**
- ⇒ **Anti-salpêtre**
- ⇒ Incolore
- ⇒ Repeignable
- ⇒ Prête à l'emploi

| Environnement | Sanitaire | Performance | Nettoyage | Matériel | Destination | Couleurs | Consommation |
|---------------|-----------|-------------|-----------|----------|-------------|----------|-----------------------------|
| | | | | | | Incolore | 2 à 4 m ² /L |

Domaine d'utilisation

Le **CIMENTOL H** est un produit de traitement hydrofuge et anti-salpêtre incolore, prêt à l'emploi pour matériau non peint (protège également de la formation de taches).

Supports conseillés : Pierres naturelles et reconstituées, briques, plâtres, enduits courants de mortier, béton.

Non toxique, il convient parfaitement aux règles d'hygiène et de sécurité en usage pendant l'application et le séchage des produits.

Pour tous autres supports, demander conseil aux Peintures Cimentol sur info@cimentol.fr

Mode opératoire

1. Préparation du fond

Le support doit être sain, propre, sec et non peint. Attention, sur fonds poreux, des remontées de laitance calcaires peuvent apparaître. Il conviendra d'utiliser un système solvanté pour éviter ce phénomène.

2. Utilisation du CIMENTOL H

Appliquer le produit à la brosse, au rouleau ou au pistolet airless en passes successives (mouillé sur mouillé) jusqu'à saturation du support.

Données techniques

| | |
|----------------------------------|---|
| Aspects | Liquide incolore |
| Couleur | Incolore |
| Composant principal | Oligomères siloxanes et agents bactéricides |
| Conditionnement | 5L - 20L |
| Consommation | 2 à 4 m ² /L |
| Destination | Intérieur / extérieur |
| Densité | 1 |
| Temps de séchage | 12 à 24 heures selon la quantité de produit appliquée |
| Matériel d'application | Brosse, rouleau, pistolet airless |
| Nettoyage du matériel | Eau |
| Stockage | Lieu sec. Tenir à l'abri du gel |
| Classification | NFT 36005 - famille 1 classe 7B2 |
| Taux de COV | <5gr/L |
| Fiche de données sécurité | Disponible par fax ou Internet à www.cimentol.fr |

Précautions d'emploi

- Sécurité/hygiène : non inflammable ; conserver hors de portée des enfants.
- Se conformer aux instructions des étiquettes et fiches de sécurité.

Observations

L'application de ce type de peintures répond au DTU 59.3. Vérifier pour le test de la "goutte" que le dégraissage est complet. Il appartient à l'applicateur de veiller au respect de ces règles, car il engage sa responsabilité.

Produit réservé à l'usage professionnel