

KARAX TRANSFORMATEUR



Fiche sécurisée n° 431
Fiche technique n° 431
Version : juin 2021

CONVERTISSEUR DE ROUILLE EN PHASE AQUEUSE POUR METAUX ROUILLES



Caractéristiques principales :

- ⇒ **Convertit la rouille des métaux complexe organo-métalliques**
- ⇒ **Action rapide** : 15 à 20 minutes
- ⇒ Sans solvant, sans odeur, respect de l'environnement
- ⇒ Durcit et stabilise la rouille
- ⇒ Favorise l'adhérence ultérieure des peintures
- ⇒ Peut être recouvert par tous types de peintures

Environnement	Sanitaire	Performance	Nettoyage	Matériel	Destination	Couleurs	Consommation
A+							 12 à 16 m ² /L

Domaine d'utilisation

KARAX TRANSFORMATEUR est une solution en phase aqueuse convertisseur de rouille. **KARAX** stoppe la rouille facilement et efficacement dans le temps. **KARAX** s'utilise en intérieur comme en extérieur sur tous les métaux ferreux rouillés. **KARAX** transforme le reste de rouille en tannate de fer, neutralise la corrosion et assure une protection anti-corrosive durable. De par sa formulation en phase aqueuse, **KARAX** est non agressif pour l'individu, sans odeur et respecte l'environnement. **KARAX** est compatible avec l'ensemble des peintures.

Pour tout autre support : demander conseil aux Peintures Cimentol sur info@cimentol.fr

Mode opératoire

1. Préparation du KARAX et des fonds

Décaper avec de l'abrasif ou par sablage des parties à traiter.
Enlever toutes les parties friables de la rouille.
Nettoyez la graisse et la saleté.
Le **KARAX** s'utilise pur. Agiter le bidon avant emploi.

2. Application

Verser la quantité nécessaire dans un récipient non métallique. Appliquer au pinceau sur les surfaces à traiter. La rouille sera convertie et neutralisée en moins de 15 minutes (devenant noir).

Données techniques

Aspects	Liquide incolore
Composant principal	Acrylique
Conditionnement	0.25L - 1L - 3 L - 15L
Consommation	12 à 16 m ² /L
Destination	Tous supports en intérieur et extérieur
Densité	0.9
Temps de séchage	Agit en 15 minutes Recouvrable : 6 à 7 heures
Température ambiante de travail	8°C < T°C < 35°C
Matériel d'application	Brosse, rouleau ou par pulvérisation
Nettoyage du matériel	Eau
Dilution	Ne pas diluer
Stockage	Conserver dans un lieu sec et à l'abri du gel
Classification	AFNOR, famille 1 classe 7B2
Taux de COV	<1gr/L
Fiche de données sécurité	Disponible par fax ou Internet à www.cimentol.fr

Précautions d'emploi

- Sécurité/hygiène : conserver hors de la portée des enfants, ne pas absorber. En cas de contact avec la peau et les yeux, rincer immédiatement à l'eau.
- Se conformer aux instructions des étiquettes et fiches de sécurité.

Observations

L'application de ce type de peintures répond au DTU 59.3.

Il appartient à l'applicateur de veiller au respect de ces règles, car il engage sa responsabilité.

Produit réservé à l'usage professionnel