

# MASK GRAFFITI



Fiche sécurisée n° 464  
Fiche technique n° 464  
Version : juin 2021

## PEINTURE ACRYLIQUE ISOLANTE ET OPACIFIANTE POUR LE RECOUVREMENT RAPIDE DES GRAFFITIS INTERIEUR/EXTERIEUR



Caractéristiques principales :

- ⇒ **Excellent pouvoir couvrant et masquant**
- ⇒ Isolant : empêche la migration des solvants
- ⇒ Sans odeur
- ⇒ Prêt à l'emploi, facile à appliquer
- ⇒ Nettoyage des outils à l'eau

Environnement	Sanitaire	Performance	Nettoyage	Matériel	Destination	Couleurs	Consommation
 				  	 	Blanc	 6 à 8m <sup>2</sup> /L

### Domaine d'utilisation

Le **MASK GRAFFITI** est une peinture acrylique (phase aqueuse) destinée au recouvrement rapide des graffitis sur les murs, cages d'escalier, ...

Son haut pouvoir couvrant et masquant permet le traitement des graffitis en une seule couche. Isolant, il empêche les remontés des graffitis en surface. Facile à employer, il est sans odeur et le nettoyage des outils se fait à l'eau.

Le **MASK GRAFFITI** s'applique sur tous supports tels que :

- Plâtre et dérivés
- Métaux recouverts d'un primaire, bois imprimé, plâtre imprimé, ciment imprimé (primaire du type **NEXOFOND** ou **EKOPRIM**)

Pour d'autres domaines d'application, demander conseil aux Peintures Cimentol sur [info@cimentol.fr](mailto:info@cimentol.fr)

### Mode opératoire

Le **MASK GRAFFITI** est une peinture en dispersion aqueuse prête à l'emploi.

#### 1. Préparation du fond

Le support doit être propre, sain, sec et solide, non exposé à des remontés d'humidité. Dépoussiérer les peintures par lessivage alcalin, rincer et laisser sécher.

#### 2. Utilisation du MASK GRAFFITI

Pour une application au pistolet pneumatique, diluer à environ 5% d'eau.  
Dans le cas de fonds poreux, une dilution de 5 à 10% d'eau est également conseillée.

## Données techniques

<b>Aspects</b>	Mat : film tendu
<b>Taux de brillance</b>	
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Composant principal</b>	Copolymère acrylique
<b>Conditionnement</b>	3L - 15L
<b>Consommation</b>	6 à 8 m <sup>2</sup> /L
<b>Destination</b>	Intérieur/extérieur
<b>Densité</b>	1.60
<b>Extrait sec</b>	
<b>Temps de séchage</b>	Hors poussière : 20 minutes Sec : 2 heures Recouvrable : 6 heures
<b>Température ambiante de travail</b>	10°C < T°C < 35 °C Humidité relative < 80%
<b>Matériel d'application</b>	Brosse, rouleau polyester 5 à 10mm, pistolet airless
<b>Nettoyage du matériel</b>	Eau
<b>Dilution</b>	Eau, max 2%
<b>Stockage</b>	Craint le gel
<b>Classification</b>	NFT 36005 famille 1 classe 7B2
<b>Taux de COV</b>	<1gr/L
<b>Fiche de données sécurité</b>	Disponible par fax ou Internet à <a href="http://www.cimentol.fr">www.cimentol.fr</a>

## Précautions d'emploi

- Sécurité/hygiène : non inflammable, conserver hors de portée des enfants.
- Se conformer aux instructions des étiquettes et fiches de sécurité.

## Observations

La norme NF P 74 - 201 et 2, réf. DTU 59.1 «travaux de peinture» définit les règles professionnelles de préparation des supports.

Il appartient à l'applicateur de veiller au respect de ces règles, car il engage sa responsabilité.

*Produit réservé à l'usage professionnel*