



Fiche sécurisée n° 466
Fiche technique n° 466
Version : juin 2021

FILM DE PROTECTION SACRIFICIEL INCOLORE ANTI-GRAFFITI RENOUVELABLE



Caractéristiques principales :

- ⇒ Résistant à la pénétration des graffitis et des solvants
- ⇒ Accrochage sur de nombreux supports sans primaire
- ⇒ Pas de détrempe des fonds peints
- ⇒ Elimination aisée des tags au nettoyeur haute pression
- ⇒ Ne jaunit pas
- ⇒ Existe en mat, satin ou brillant
- ⇒ Sans solvant, sans odeur

Environnement	Sanitaire	Performance	Nettoyage	Matériel	Destination	Couleurs	Consommation
						Incolore	 10 à 14m ² /L

Domaine d'utilisation

L'**EKOGRAFF** est un système destiné à la protection des supports bruts tels que : pierres, briques, béton, ciment bois, enduit hydraulique, contre les graffitis de tous types.

C'est un système sacrificiel facilement enlevable au nettoyeur haute pression.

De par sa fluidité, il est recommandé sur des fonds poreux, notamment la pierre. Il peut être également utilisé comme primaire sur fonds poreux avant la mise en place du système **EKOTAG** permanent.

Pour d'autres domaines d'application, demander conseil aux Peintures Cimentol sur info@cimentol.fr

Mode opératoire

1. Préparation du fond

Support parfaitement sec. Gratter et brosser les supports avant d'opérer et dépeussier.

2. Application

Appliquer deux couches croisées à 4 heures d'intervalles : la protection est efficace après 3 jours d'application.

3. Enlèvement des graffitis

Au nettoyeur haute pression avec de l'eau chaude (90°C) ou à l'**EKOTAG Cleaner**. Dans les deux cas, le système devra être réappliqué ensuite pour refaire la protection.

Respecter les temps de séchage de la couche à protéger (solvanté 8 jours, aqueuse 3 jours).

Données techniques

Aspects	Mat, satin ou brillant
Taux de brillance	
Couleur	Incolore
Composant principal	Liant acrylique
Conditionnement	1L – 5L – 15L
Consommation	10 à 14 m ² /L
Destination	Intérieur/extérieur
Densité	1.15
Extrait sec	
Temps de séchage	Hors poussière : 30 minutes Sec au toucher : 2 à 3 heures Recouvrable : 4 à 6 heures
Température ambiante de travail	10°C < T°C < 35 °C Humidité relative < 80%
Matériel d'application	Brosse, rouleau anti goutte poils courts, pistolet airless
Nettoyage du matériel	Eau
Dilution	
Stockage	Craint le gel
Classification	NFT 36005 famille 1 classe 7B2
Taux de COV	Valeur limite en UE du produit (A/e) (2010) : 130 gr/L Ce produit contient 15gr de COV
Classement feu	Classé M1 sur support M0
Fiche de données sécurité	Disponible par fax ou Internet à www.cimentol.fr

Précautions d'emploi

- Sécurité/hygiène : conserver hors de portée des enfants.
- Se conformer aux instructions des étiquettes et fiches de sécurité.

Observations

L'application de ce type de peinture est conforme au DTU 59.3.
Il appartient à l'apporteur de veiller au respect de ces règles, car il engage sa responsabilité.

Produit réservé à l'usage professionnel