



Fiche sécurisée n° 202
Fiche technique n° 202
Version : novembre 2021

SOLUTION POLYVALENTE POUR LA PRÉPARATION DES SOLS : DEGRAISSAGE – DEROCHAGE - PASSIVATION



Caractéristiques principales :

⇒ **Multi-action** : dégrasse, dégraisse et passive

Environnement	Sanitaire	Performance	Nettoyage	Matériel	Destination	Couleurs	Consommation
							 6 à 10m ² /L

Domaine d'utilisation

Utilisé pour le dégraisage des sols sales et très sales, le **NEPSOL** neutralise également les remontées de laitance du ciment. Le **NEPSOL** est également utilisable pour le nettoyage et l'entretien des surfaces ou des profilés en aluminium.

Pour tout autre domaine d'application : demander conseil aux Peintures Cimentol sur info@cimentol.fr

Mode opératoire

1. Préparation du fond

Application sur sols et murs de bonne qualité, dépoussiérés, dégraissés, cohérents.
Sur tous supports neufs, il est nécessaire que ceux-ci aient au moins 4 semaines de séchage, ensuite ils devront être traités avec notre solution **NEPSOL**. Diluer à 10% dans l'eau, afin d'éliminer les laitances de ciment et additifs de traitement d'eau. Une fois traité, le support doit être rincé et séché à grande eau. Laisser sécher complètement (2 à 4 jours) avant de passer à l'application.

2. Préparation du NEPSOL

Le **NEPSOL** s'utilise pur ou dilué dans l'eau.

3. Application

S'applique à la brosse dure, rouleau ou par pulvérisation

Dans le cas de la rénovation de votre peinture époxy, il est nécessaire de faire :

- ⇒ Une attaque chimique au **NEPSOL** dilué à 10% dans l'eau pour éliminer les dépôts (calcaire, algues, graisses...) et rincer abondamment ensuite.
- ⇒ Favoriser l'accrochage en « cassant » la brillance de l'ancien film par abrasion. Il est nécessaire de laisser agir **NEPSOL** de 30 minutes à 1 heure, puis rincer abondamment à l'eau.

Rincer à grande eau et laisser sécher complètement avant l'application de la peinture.

Données techniques

Aspect	Incolore
Composant principal	Acide phosphatique
Conditionnement	1L – 5L – 20L
Consommation	De 6 à 10 m ² /L suivant l'état du support et la dilution
Destination	Intérieur – extérieur
Densité	1.08
Temps de séchage	Sec : 6 à 8 heures Recouvrable : 24 et 48 heures
Température ambiante de travail	Mini > 5 °C (si inférieur pas de séchage) Maxi < 50°C Humidité relative < 80%
Matériel d'application	Brosse, rouleau ou par pulvérisation
Nettoyage du matériel	A l'eau tiède rapidement après utilisation
Dilution	Prêt à l'emploi – dilution de 20 à 30% à l'eau
Stockage	Lieu sec ; tenir à l'abri du gel
Classification	AFNOR, famille 1 classe 6B
Fiche de données sécurité	Disponible par fax ou Internet à www.cimentol.fr

Précautions d'emploi

- Sécurité/hygiène : conserver hors de portée des enfants, ne pas absorber. En cas de contact avec la peau et les yeux, rincer immédiatement à l'eau pendant 15 minutes.
- Le **NEPSOL** est un produit acide. Il attaque les pierres calcaires. Il est donc nécessaire de protéger les matériaux calcaires lors de l'application et du rinçage du produit. Les opérateurs devront porter des gants antiacides et des lunettes.
- Se conformer aux instructions des étiquettes et fiches de sécurité.

Observations

L'application de ce type de produit répond au DTU 59.3. Vérifier par le teste de la « goutte » que le dégraissage est complet. Il appartient à l'applicateur de veiller au respect de ces règles, car il engage sa responsabilité.

Produit réservé à l'usage professionnel