

WHITEBOARD

CIMENTOL

**PEINTURE OU VERNIS
EFFET TABLEAU BLANC
POUR FEUTRES EFFACABLES**

Fiche sécurisée n° 515
Fiche technique n° 515
Version : aout 2023



Caractéristiques principales :

- ⇒ **Permet de rendre les surfaces lisses utilisables comme tableau pour feutres effaçables**
- ⇒ Label Excelex zone bleue : respect de l'utilisateur et de l'environnement
- ⇒ Norme Jouet NF EN 71-03 : peut être utilisé en environnement sensible
- ⇒ Utilisation domestique et professionnelle
- ⇒ Très résistant aux nombreux effacements (avec les feutres fournis)
- ⇒ Nettoyage des outils à l'eau

Environnement	Sanitaire	Performance	Nettoyage	Matériel	Destination	Couleurs	Consommation
						Blanc Incolore	 10 à 12 m ² /L

Domaine d'utilisation

Le **WHITEBOARD** est une peinture ou un vernis brillant permettant de transformer les surfaces lisses, domestiques ou professionnelles, en tableau à écrire pour feutres effaçables.

Les murs, les portes, les meubles, ... une seule limite : l'imagination !

Appliquer 1 couche de peinture + 1 couche de vernis

- Domaines d'utilisation domestique :
 - Chambre d'enfant
 - Toilettes
 - Couloirs
 - Cuisine
- Domaines professionnels
 - Hôpitaux
 - Salle de classe
 - Bureau
 - Salle de réunion
 - Brasserie

Ce produit existe en blanc et en vernis permettant de préserver les couleurs ou le fond du support à traiter.

Pour tout autre support : demander conseil aux Peintures Cimentol sur info@cimentol.fr

1. Préparation du fond

Le **WHITEBOARD** doit s'appliquer sur fonds fermés. La surface doit être propre, dépoussiérée ; cohérente et exempte de graisse (conformément au DTU 59.3)

Imprimer si besoin les fonds en impression acrylique de type **EKOPRIM**.

2. Préparation du **WHITEBOARD**

Mélanger le durcisseur avec la base intégralement. Ne pas diviser. Ne pas diluer.

Avant de démarrer, bien mélanger la base puis verser le durcisseur. Mélanger l'ensemble pendant au moins 2 minutes. En cas d'utilisation d'un mélangeur électrique, ne pas mettre la vitesse maximum, puis verser le mélange obtenu dans un autre pot et mélanger à nouveau pendant 1 minutes. Il est très important que le mélange soit homogène.

3. Application du **WHITEBOARD**

Le revêtement **WHITEBOARD** est livré en deux composants qui réagissent entre eux après mélange.

Appliquer 1 couche de peinture + 1 couche de vernis.

Le revêtement **WHITEBOARD** peut être appliqué avec un rouleau ou un pistolet basse pression.

4. Recommandations d'utilisation

Le temps d'utilisation est de 1h.

Application en 2 couches.

Le temps de séchage entre 2 couches est de 24h.

Effectuer la seconde couche avec le vernis **WHITEBOARD**.

Le revêtement **WHITEBOARD** est utilisable après 4 jours.

Il convient d'effacer régulièrement le tableau avec un chiffon propre, après chaque utilisation.

En fonction de la qualité de l'effaçabilité des feutres utilisés, des dégradations prématurées du film peuvent être occasionnées.

Composition du Kit



- Revêtement **WHITEBOARD** (Base + Durcisseur)
- 1 Rouleau
- 4 marqueurs de couleur
- 1 tampon effaceur



Données techniques

Aspects	Brillant
Taux de brillance	
Couleur	Blanc et vernis incolore
Composant principal	Polyuréthane hydro
Conditionnement	0.5L
Consommation	10 à 12 m ² /L
Destination	Tous supports lisses en intérieur
Densité	1.1
Rapport Base/Durcisseur	
Pot Life	1h à 1h30 à 20°C
Temps de séchage	Hors poussière : 30 minutes Sec manipulable : 2 heures Recouvrable : 24 heures Utilisable > 4 jours
Température ambiante de travail	10°C < T°C < 35°C
Matériel d'application	Rouleau mousse dense
Nettoyage du matériel	Eau
Stockage	Conserver à l'abri du gel
Classification	AFNOR, famille 1 classe
Norme Jouet	NF EN 71-03
Label Excell +	Attestation N°2016-11-035-01
Taux de COV	Catégorie (j/a) Valeur limite en UE 2010 est 150gr/L Ce produit contient moins de 6gr/L
Fiche de données sécurité	Disponible par fax ou Internet à www.cimentol.fr

Précautions d'emploi

- Sécurité/hygiène : non inflammable ; conserver hors de la portée des enfants.
- Se conformer aux instructions des étiquettes et fiches de sécurité.
- Réserves d'usage : contact indirect. Ventiler pendant et après application. Ne pas employer dans un local confiné. Porter un matériel de protection adéquat.

Observations

Conserver à l'abri du gel.
Conservation maximale : 1 an.

Contient plus de 0.1% de polymères libres de Diisocyanates. Tout utilisateur est tenu de suivre une formation sur www.safeusediisocyanates.eu

Produit réservé à l'usage professionnel