

WATHAN EXPRESS PRIMER

CIMENTOL

PRIMAIRE DE SOL POLYASPARTIQUE BI-COMPOSANTE, HAUT EXTRAIT SEC A SECHAGE A RAPIDE

Fiche sécurisée n° 278
Fiche technique n° 278
Version : février 2024



Caractéristiques principales :

- ⇒ **Séchage ultra rapide (circulable lourd 3h)**
- ⇒ Excellent pot life
- ⇒ Excellente résistance à l'abrasion, aux produits chimiques, huiles et graisses
- ⇒ **Utilisation intérieure/extérieure** : résistance exceptionnelle aux UV
- ⇒ PV alimentaire pour utilisation en chambre froide
- ⇒ Application par basse température possible
- ⇒ Faible solvant pour une utilisation intérieure et domaine public

Environnement	Sanitaire	Performance	Nettoyage	Matériel	Destination	Couleurs	Consommation
A+ 	PV alim. 		NETT W			Gris	 3 à 4 m ² /kg

Domaine d'utilisation

Le **WATHAN EXPRESS PRIMER** est un primaire pigmenté de sol polyaspartique bi-composant à utiliser sous le **WATHAN EXPRESS FINITION**.

Le **WATHAN EXPRESS PRIMER** s'utilise dans de nombreux domaines :

- Bâtiment à usage collectif, bureau, hôpital, laboratoire, restaurant, usine, entrepôt
- Balcon, coursive
- Extérieur : coursive, escalier extérieur
- Industriel : parking, hangar, dépôt, industrie alimentaire, chambre froide, usine-atelier
- Particulier : loft, cuisine, salle de bain, garage, cave, escalier

Le **WATHAN EXPRESS PRIMER** s'applique parfaitement sur béton, ciment, carrelage.

Nous consulter sur les revêtements bitumeux.

Pour tout autre domaine d'application : demander conseil aux Peintures Cimentol sur info@cimentol.fr

Mode opératoire

1. Préparation du support

Application sur sols de bonne qualité, dépoussiérés, dégraissés, cohérents.
(Voir tableau de préparation des fonds de notre dossier **SYSTEME SOL**).

2. Préparation du WATHAN EXPRESS PRIMER

Bien mélanger les deux composants à l'aide d'une spatule pour les petits conditionnements, d'un agitateur électrique à faible vitesse pour le 15KG. Afin que le produit soit bien mélangé (sur les bords et au fond) verser la préparation dans un bidon vide et propre.

La quantité préparée doit être utilisée **dans les 30 minutes** qui suivent le mélange et étalée de suite par petits parquets.

3. Application

Au rouleau ou à la spatule en une couche.

4. Recommandations d'utilisation

- Vérifier la tenue du fond et réaliser les opérations de préparation en conformité avec le tableau du dossier **SYSTEME SOL**.
- **Insérer la totalité du durcisseur dans la base.**
- Respecter les données techniques ci-dessous de ventilation, température, hygrométrie.
- **Ne pas diluer (eau ou solvant).**
- Sur sol poreux, il convient impérativement de bloquer le fond pour éviter le phénomène de bullage.
- Afin de bien mélanger le produit, une fois le mélange fait, verser la totalité dans un autre contenant afin que les parties mal mélangées (fonds et bords du seau) ne soient pas appliquées au sol.
- Ne pas appliquer par temps de pluie, de brouillard et d'humidité. Temps de séchage beaucoup plus long.
- Afin de favoriser l'adhérence couche sur couche, veuillez respecter le temps recouvrable. Attention, le temps peut être raccourci si il s'agit d'une teinte foncée.

Données techniques

Aspect	Brillant
Gris clair léger opacifiant	Gris
Composant principal	Résine polyaspartique HES ; produit bi-composant
Conditionnement	1KG, 5KG, 15KG
Consommation	Application classique au rouleau : 3 à 4 m ² /Kg
Destination	Intérieur – extérieur
Densité	1.6
Rapport poids Base/Durcisseur	
Pot life	30 minutes
Temps de séchage	Sec : 1h (suivant humidité) Recouvrable : 1h Circulable (piéton) : 1 à 2h
Température ambiante de travail	Mini > 0 Maxi < 30°C 30% < humidité relative < 80%
Température du support	T° support > à 3°C du point de rosée
Résistance à l'abrasion	Très bonne
Résistance à l'agression chimique	Excellente
Matériel d'application	Rouleau, raclette
Nettoyage du matériel	Nettoyant W après séchage
Dilution	NE PAS DILUER
Stockage	Lieu sec ; tenir à l'abri du gel
Classification	AFNOR, famille 1 classe 10i
Taux de COV	< 150gr/L
Fiche de données sécurité	Disponible par fax ou Internet à www.cimentol.fr

Précautions d'emploi

- Sécurité/hygiène : sans solvant, non inflammable ; conserver hors de la portée des enfants, éviter un contact prolongé avec la peau, se laver fréquemment les mains, ne pas absorber.
- Produit réservé à l'usage professionnel
- Appliquer le produit dans des locaux bien ventilés en permanence sans humidité
- Se conformer aux instructions des étiquettes et fiches de sécurité

Observations

L'application de ce type de peintures de sol répond au DTU 59.3. Il appartient à l'applicateur de veiller au respect de ces règles, car il engage sa responsabilité.

Produit réservé à l'usage professionnel
