

NEXOLUTION AQUA

CIMENTOL

PEINTURE D'ACCROCHAGE ET D'ISOLATION POUR FONDS SPECIAUX (MAÇONNERIE, BOISERIE, METAL) EN PHASE AQUEUSE INTERIEUR / EXTERIEUR



Fiche sécurisée n° 002
Fiche technique n° 002
Version : décembre 2024

Caractéristiques principales :

- ⇒ **Haute performance d'adhérence sur tous supports (verre, vernis, ...)**
- ⇒ **Pouvoir multisupports 3 en 1 :**
 - Maçonnerie : tous supports hydrofuge et anti-salpêtre
 - Bois : microporosité renforcée
 - Métal : séchage rapide, renforcé en inhibiteur de rouille
- ⇒ Très isolant et résistant aux températures élevées
- ⇒ Garnissant
- ⇒ Grande résistance à l'usure et à l'agression climatique
- ⇒ Grande facilité d'emploi – Existe en pré teinté pour sous couche opacifiante
- ⇒ Prête à l'emploi
- ⇒ Nettoyage des outils à l'eau

Environnement	Sanitaire	Performance	Nettoyage	Matériel	Destination	Couleurs	Consommation
A+						Blanc	 6 à 8 m ² /L

Domaine d'utilisation

Le **NEXOLUTION AQUA** est une peinture d'accroche et d'isolation universelle hydrodiluable sans solvant à faible COV pour les supports difficiles du bâtiment.

Conçue pour des usages multiples, elle s'applique sur tous supports du bâtiment neufs ou de rénovation.

Le **NEXOLUTION AQUA** est une peinture blanche ou teintée **hydrofuge et anti-salpêtre**.

Pour tous autres supports, demander conseil aux Peintures Cimentol sur info@cimentol.fr

Mode opératoire

Le **NEXOLUTION AQUA** est prêt à l'emploi

1. Préparation du fond

Le support doit être propre, sain, sec et solide, conforme aux DTU 59.3.

2. Utilisation du NEXOLUTION U

Bien que prête à l'emploi pour une application brosse, rouleau, une dilution de 5% d'eau peut s'avérer souhaitable sur supports poreux en première couche.

Pour une application au pistolet airless, diluer à environ 5% à 10% d'eau.

Laisser sécher à cœur avant de recouvrir d'une peinture de finition.

Données techniques

Aspects	Mat tendu
Couleur	Blanc opacifiant et carte de 8 teintes + bases à teinter
Taux de brillance	
Composant principal	Polyuréthane en phase aqueuse
Conditionnement	1L – 3L - 15L
Consommation	6 à 8 m ² /L
Destination	Intérieur / extérieur
Densité	1.427 +/- 0.02%
Extrait sec	Poids : 61 +/-0.2% Volume : 46 +/-0.2%
Temps de séchage	Hors poussière : 30 heures Sec au toucher : 1 heures Recouvrable : 6 heures
Température ambiante de travail	10°C < T° < 35°C
Matériel d'application	Brosse, rouleau, pistolet airless
Nettoyage du matériel	Eau
Dilution	Eau
Stockage	Tenir à l'abri des fortes chaleurs et du gel
Classification	Famille 1 classe 4A
Taux de COV	<300gr/L
Fiche de données sécurité	Disponible par fax ou Internet à www.cimentol.fr

Précautions d'emploi

- Sécurité/hygiène : non inflammable ; conserver hors de portée des enfants.
- Se conformer aux instructions des étiquettes et fiches de sécurité.

Observations

La norme NF P74-201 et 2, ref DTU 59.1 « travaux de peinture » définit les règles professionnelles de préparation des supports. Il appartient à l'applicateur de veiller au respect de ces règles, car il engage sa responsabilité.

Produit réservé à l'usage professionnel