

CIMENTOL

Fiche sécurisée n° 020bis
Fiche technique n° 020bis
Version : avril 2025

**GAMME DE PEINTURES IMPRESSION FINITION
ACRYLIQUE POUR APPLICATION AIRLESS ET
ROULEAU
POUR TRAVAUX COURANTS ET SOIGNES D'INTERIEUR**



Caractéristiques principales :

- ⇒ **Bon pouvoir opacifiant et garnissant**
- ⇒ **Finition 2 en 1 : Impression et finition**
- ⇒ Intérieur
- ⇒ Séchage rapide (20 min)
- ⇒ Sans odeur
- ⇒ Mat : Lavable
- ⇒ Velours et Satin : Lessivable

Environnement	Sanitaire	Performance	Nettoyage	Matériel	Destination	Couleurs	Consommation
 				 		Blanc	 Primer et Mat : 6 à 8 m²/L <hr/> Velours et Satin : 7 à 9 m²/L

Domaine d'utilisation

TREK est une gamme de peinture garnissante d'impression et de finition en phase aqueuse aux copolymères acryliques pour la rénovation et la décoration intérieure (travaux courants et soignés). Du fait de son séchage rapide et sans odeur, la gamme **TREK** évite l'immobilisation prolongée des locaux à décorer.

Types de supports à peindre : plâtre, placoplâtre, brique, maçonneries enduites, enduit à l'eau, isorel, contre-plaqué, métaux ferreux protégés par un bon antirouille, matières plastiques et bois.

Pour tous autres supports, demander conseil aux Peintures Cimentol sur info@cimentol.fr

Mode opératoire

1. Préparation du fond

S'applique sur tous supports secs, sains, durs, préalablement brossés, grattés ou dégraissés suivant les cas.





2. Recommandations

Pour une utilisation airless, il est recommandé d'utiliser une buse 5/19, 150 bars de pression et des filtres 60 mailles.

3. Utilisation de la gamme TREK

Pour une utilisation du **TREK MAT**, du **TREK VELOURS** ou du **TREK SATIN** en impression, diluer à 5% ou utiliser le **TREK PRIMER**

Données techniques

				
Aspects	Mat	Mat	Velours	Satin
Couleur	Blanc			
Taux de brillance	4 à 60°	4 à 60°	8 à 60°	
Composant principal	Copolymère acrylique			
Conditionnement	15L			
Consommation	6 à 8m²/L	6 à 8m²/L	7 à 9m²/L	7 à 9m²/L
Destination	Intérieur			
Densité	1.60 +/-0.03	1.60+/-0.03	1.44+/-0.03	1.44+/-0.03
Extrait sec	Poids : 63 +/-2% Volume : 43 +/-2%			
Temps de séchage	Hors poussière : 20 minutes Sec : 2 heures Recouvrable : 6 heures			
Température ambiante de travail	De 10°C à 35°C Humidité relative < 80%			
Matériel d'application	Brosse, rouleau, pistolet airless			
Nettoyage du matériel	A l'eau			
Dilution	A l'eau (2 à 5%)			
Empreinte carbone				
Stockage	Conserver à l'abri du gel			
Classification	Famille 1 classe 7B2			
Résistance à l'abrasion humide			Norme NF 13300 : classe 2 Perte d'épaisseur du film entre 5 et 20µm après 200 cycles	Norme NF 13300 : classe 2 Perte d'épaisseur du film entre 5 et 20µm après 200 cycles
Taux de COV	<30gr/L			
Label Excell	Label Excell Zone vert - ATTESTATION N° 253-68911a			
Fiche de données sécurité	Disponible par fax ou Internet à www.cimentol.fr			

Précautions d'emploi

- Sécurité/hygiène : non inflammable ; conserver hors de portée des enfants.
- Se conformer aux instructions des étiquettes et fiches de sécurité

Informations de consommateurs

Evitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la peinture dont vous avez besoin par rapport au rendement de celle-ci. Refermez les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. Si vous avez de la peinture inutilisée, ne la jetez pas dans l'évier, les toilettes ou la poubelle, renseignez-vous auprès des autorités locales.

Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie. Bien refermer après utilisation pour une conservation optimum.

Observations

La norme NF P74-201 et 2, ref DTU 59.1 « travaux de peinture » définit les règles professionnelles de préparation des supports. Il appartient à l'applicateur de veiller au respect de ces règles, car il engage sa responsabilité.

Produit réservé à l'usage professionnel
